



# SILICON QUARZGRUND



GRUND SILICONIC  
CU NISIP DE CUART

AMBALAJ 7 kg 14 kg  
CANTITATE PE PALET 72 44

## DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT

0,3-0,5 KG/M<sup>2</sup>

ASPECT PRODUS

PASTĂ VÂSCOASĂ,  
OMOGENĂ

PH

8,32

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

24 ORE

COV LIMITĂ UE (CAT. A/G)

30 G/L (2010)

COV PRODUS

MAX. 10 G/L

## COMPOZIȚIE

Emulsie siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, nisip de cuarț, pigmenți.

## CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

## AVANTAJE

- Reduce și reglează capacitatea de absorbție de apă fără a micșora permeabilitatea vaporilor;
- Facilitează aplicarea tencuiei, determinând o adeziune maximă la suprafața de suport;
- Putere mare de acoperire;
- Rezistentă la factorii atmosferici;
- Permeabilitate sporită la vapori;
- Absorbție de umiditate redusă;
- Este posibilă nuanțarea în funcție de culoarea tencuiei;
- Nu conține diluanți organici.

Gata de utilizare.

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea suprafețelor de beton, ciment, a tencuieiilor de var, ciment și gips, a plăcilor de gips-carton și aglomerate etc. Pentru lucrări la interior și exterior.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi și alte urme de murdărie. Suprafețele suport, care se desprind, trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele suport proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine. Suporturile care absorb umiditatea se amorsează cu SILICON GRUND.

## MOD DE APLICARE

Se aplică cu peria în direcție orizontală. Înainte de aplicare se amestecă 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turație mică.

## ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

## CONSUM NORMAL

În funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței de lucru — 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup>.

## USCARE

24 ore.

## DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

## TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

## AMBALARE

Găleți din plastic de 7 kg, 14 kg.

## PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 16.03.2018



# SILICON QUARZGRUND



СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА  
С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,3-0,5 КГ/М <sup>2</sup>
ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА	ОДНОРОДНАЯ ВЯЗКАЯ ПАСТА
РН	8,32
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 ЧАСА
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/Г)	30 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 10 Г/Л

УПАКОВКА	7 кг	14 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	72	44

## СОСТАВ

Силиконовая эмульсия, дисперсия на основе синтетических смол, кварцевый песок, пигменты.

## ЦВЕТ

Белый. Колеруется концентрированной краской COLER, перемешивая с помощью малооборотной миксерной насадки или электронной колеровочной машиной по системе SupratenColor.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания;
- Облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию; высокая укрывистость;
- Устойчива к атмосферным воздействиям; высокая паропроницаемость;
- Низкое водопоглощение;
- Возможна окраска под цвет штукатурной смеси;
- Не содержит органического растворителя.

Готова к применению.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для обработки бетона, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок, гипсокартона, древесностружечных плит и др. Для внутренних и наружных работ.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Непрочные участки основания следует удалить. Неровности и трещины заделать шпатлевочным материалом. Выравнивающие растворы в нанесенных местах должны хорошо высохнуть и затвердеть. Сильно впитывающие влагу основания предварительно обработать грунтовкой SILICON GRUND.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится щеткой в горизонтальном направлении. Перед применением перемешать в течении 1–2 минут, с помощью малооборотной миксерной насадки.

## ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

## **НОРМА РАСХОДА**

В зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности — 0,3-0,5 кг/м<sup>2</sup>.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

24 часа.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

18 месяцев.

## **УПАКОВКА**

Пластиковые ведра 7 кг, 14 кг.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитайте текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 16.03.2018