

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 206- 24 «29» aprilie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte cu fețe din piele naturală, cu tălpi din cauciuc, metoda de confecționare prin lipirea-coasere, pentru militari: bocanci cu carâmbi înalți, art. 204, măr.42.*

Solicitant / Producător *F.P.C „TABITA COM” S.R.L mun. Chișinău, str. Trifan Baltă, 41/1*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *22.04.2024*

Data începerii încercării *29.04.2024*

Data sfârșitului încercării *24.04.2024*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-43-24 din 22.04.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Denumirea	Materia primă	Grosimea, mm	
Căpută și ștaif	Piele naturală	2,4/2,4	
Carâmbi	Piele naturală (înălțimea 22 cm)	2,4	
Semibrant	Carton durabil specific produsului	2,2	
Brant	Piele naturală	3,0	
Glenc	Metalic	prezintă	
Antiglisor	Piele naturală	1,3	
Talpa	Cauciuc	Cu protector	Fără protector
		15	7

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 206- 24 «29» aprilie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor

*Încălțăminte cu fețe din piele naturală, cu tălpi din cauciuc,
metoda de confecționare prin lipirea-coasere, pentru militari:*

bocanci cu carâmbi înalți, art. 204, măr. 42.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	st-125 dr-124
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,3 dr-0,4
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		st-1,0 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-214 dr-205
4	Rezistența de fixare tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm	GOST 9134-78	st-116 dt-112
5*	Rezistența la coroziune; 1 % sol NaCl, 6 ore, 60 °C (Furnitura metalic)	GOST 27002-86 pct. 5.17	Suportă încercarea
6*	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, (Piele naturală)	GOST 938.11-69	2,1
	Alungire la sforțare 10 MPa, % (Piele naturală)		40

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare