

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 169-19C «18» aprilie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2019

La încercări s-au prezentat mostrele Bocanci cu carîmbi înalți marca „GUSTAS”, cu fețe din piele „box”, tălpi exterioare din material polimeric cu supinator, metoda de confecționare-prin lipirea și coaserea tălpii, pentru militari,

Mostra №1- Exemplar unic-bocanci cu carîmbi înalți, marca „GUSTAS”, model de vară 009, măr. 270, cu sigiliu ICC nr. 000150;

Mostra №2- Exemplar unic-bocanci cu carîmbi înalți, marca „GUSTAS”, model de iarnă 080, măr. 270, cu sigiliu ICC nr. 000151;

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător O.O.O. «КОМПАНИЯ ГУСТАС», or. Moscova, Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 16.04.2019

Data începerii încercării 16.04.2019

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8202-19 din 15.04.2019 și pe baza programului Nr. M-8202-19 din 15.04.2019

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 447-91 „Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. ТУ”, GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости» GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 169- 19C «18» aprilie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Bocanci cu carîmbi înalți marca „GUSTAS”, cu fețe din piele*

„box”, tălpi exterioare din material polimeric cu supinator, metoda de confecționare-prin lipirea și coaserea tălpii, pentru militari,

Mostra №1- Exemplar unic-bocanci cu carîmbi înalți, marca „GUSTAS”, model de vară 009, măr. 270, cu sigiliu ICC nr. 000150;

Mostra №2- Exemplar unic-bocanci cu carîmbi înalți, marca „GUSTAS”, model de iarnă 080, măr. 270, cu sigiliu ICC nr. 000151;

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 447 p. 1.4.18 GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	145	st-132 dr-109
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 447 p. 1.4.16 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	30 44	dr-47
2.2	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 447 p. 1.4.15	GOST 9290	115	dr-139

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	E. Șveț	<i>E. Șveț</i>