

|                                                                                                                                                             |                                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a><br>tel. 068-00-55-35 | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b><br><b>Nr. 84 - 25 C</b><br>« 27 » martie 2025 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                                                             |                                                                          | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                                             |                                                                          | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                                                             |                                                                          | Pag. 1/2         |



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Lenjerie de toaletă și de bucătărie, din țesături*

*buclată tip „eponge” 100% bumbac:*

*1.1 prosop din țesătură albită, dim. 50\*80cm, densitatea superficială 400 g/m<sup>2</sup>;*

*1.2 prosop din țesătură vopsită (culoarea ivory), dim. 40\*70cm, densitatea superficială 450 g/m<sup>2</sup>;*

*1.3 prosop din țesătură vopsită (culoarea bej), dim. 40\*70cm, densitatea superficială 450 g/m<sup>2</sup>*

**Solicitant** *„POPOZOGLO R.A.” ÎI, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13*

**Producător** *LLC «TERRY JAR TEXTILE», Uzbekistan*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *câte 1 buc.*

**Data primirii mostrelor** *25.03.2025*

**Data începerii încercării** *26.03.2025*

**Data sfârșitului încercării** *27.03.2025*

**Mostrele prelevate** *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9601-25 din 25.03.2025 și pe baza programului Nr. 9601-25 din 25.03.2025*

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru certificarea*

**DN la produse** *GOST 11027-80 „Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. ОТУ”, GOST 7913-76 „Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

|                                                                                                                   |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124<br>email: labtestairin@mail.ru<br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>84 - 25 C</b><br>« 27 » martie 2025 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                   |                                                                   | Ediția: 3        |
|                                                                                                                   |                                                                   | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                   |                                                                   | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** Lenjerie de toaletă și de bucătărie, din țesături buclată tip

„eponge” 100% bumbac: 1.1 prosop din țesătură albită, dim. 50\*80cm, densitatea superficială 400 g/m<sup>2</sup>;

1.2 prosop din țesătură vopsită (culoarea ivory), dim. 40\*70cm, densitatea superficială 450 g/m<sup>2</sup>;

1.3 prosop din țesătură vopsită (culoarea bej), dim. 40\*70cm, densitatea superficială 450 g/m<sup>2</sup>.

| Nr. mostr./ încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                                                                                                                       | Indicativul DN la produsele încercate                                         | Indicativul DN metodelor de încercări                                             | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.1.1               | Sarcina de rupere mostrei 50×200mm N, min:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură                                                                                                                  | GOST 11027-80<br>pct. 1.6                                                     | SM EN ISO<br>13934-1:2016                                                         | 176<br>235                 | 352<br>443                  |
| 1.1.2*              | Conținutul de clor liber                                                                                                                                                                     | GOST 11027-80<br>pct. 1.9                                                     | GOST 25617-83                                                                     | Trebuie să lipsească       | Lipsește                    |
| 1.1.3*              | Absorbția de apă, %, min                                                                                                                                                                     | GOST 11027-80<br>pct. 1.11                                                    | GOST 11027-80<br>pct. 3.10                                                        | 300                        | 522                         |
| 1.1.4               | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                    | GOST 11027-80<br>pct. 1.4                                                     | SM SR EN<br>12127:2013                                                            | 380,0                      | 442,5                       |
| 1.2.1               | Rezistența fixării a buclelor, sN, min                                                                                                                                                       | GOST 11027-80<br>pct. 1.7                                                     | GOST 23351-78                                                                     | 49,05                      | 201                         |
| 1.2.2               | Capilaritatea, mm în 30 min, min                                                                                                                                                             | GOST 11027-80<br>pct. 1.10                                                    | GOST 11027-80<br>pct. 3.8<br>GOST 3816-81 pct. 5                                  | 80                         | 80,5                        |
| 1.2.3               | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac                                                                                                                     | HG Nr. 11 din<br>10.01.2024 „RT<br>privind denumirile<br>fibrelor...” art. 53 | RT (ordin ME nr. 154<br>din 20.11.2007)<br>„Stabilirea metode-<br>lor ...” pct. 7 | ± 3% din<br>marcarea       | 100                         |
| 1.3.1               | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:<br>• <u>spălării 4</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe<br>• <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii albe | GOST 11027-80<br>pct. 1.12<br>GOST 7913-76<br>pct. 1.4 Tab. 2                 | Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83<br>GOST 9733.4-83<br>GOST 9733.27-83     |                            |                             |
|                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                   | 3<br>4                     | 4<br>4                      |
|                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                   | 3                          | 4                           |
| 1.3.2               | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                    | GOST 11027-80<br>pct. 1.4                                                     | SM SR EN<br>12127:2013                                                            | 427,5                      | 450,7                       |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură                                                                             |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. |  |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.      |  |

\* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.