

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 11 - 25 «13» ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

« 13 » ianuarie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete "tactice" vară, cu fețe din piele naturală combinată cu material textil (CORDURA), căptușeală din material Airtex, talpi din PU, model VHS128, mărime 41, metoda de confecționare prin injectare.*

Solicitant SRL „Geoter-Com” mun. Chişinău, str.G. Asachi

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 09.01.2025

Data începerii încercării 09.01.2025

Data sfârșitului încercării 13.01.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-4-25 din 09.01.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminteii, N	GOST 9718-88	st-82 dr-93
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,9 dr-0,9 Nu se testează. Pe locul aplicării sarcinii se află cusătura.
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-132 dr-146
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	st-58 dr-56

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lî.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şvet E.	