

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>228 - 16 C</b><br>« 28 » iunie 2016 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|  |   | Ediția: 2        |
|  |   | Data: 31.03.2015 |
|  |   | Pag. 3/4         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor № 1 - Material tricotat vopsit (culoare – sură),**

*din 100% bumbac, art. 50-04, utilizat la fabricarea lenjeriei de corp;*

**№ 2 - Material tricotat vopsit (culoare albastră-întunecat), din fibre 90% bumbac, 10% PES,**

*art. 20-04 utilizat la fabricarea îmbrăcămintei;*

| Nr. mostr./ încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură  | Indicativul DN la produsele încercate  | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.1                 | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:  | GOST 28554 pct. 1.1.5<br>SM GOST 31405 pct. 4.3.4<br>SM GOST 31408 pct. 4.3.3<br>GOST 26085 pct. 2.4<br>GOST 2351<br>pct. 1.3 Tab. 3 | Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0 |                            |                             |
|                     | • <u>spălării 1</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe de bbc      |  | GOST 9733.4                           | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|                     | • <u>“transpirației”</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe de bbc |  | GOST 9733.6<br>Metodă II              | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|                     | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii albe de bbc                                  |  | GOST 9733.27                          | 4                          | 5                           |
| 1.2                 | Higroscopicitatea, %, min   | SM GOST 31405 pct. 4.3.5<br>SM GOST 31408 pct. 4.3.4<br>GOST 26085 pct. 2.2<br>GOST 31228 pct. 4.1                                   | GOST 3816<br>pct. 3                   | 6                          | 6,4                         |
| 2.1                 | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:  | GOST 28554 pct. 1.1.5<br>SM GOST 31409 pct. 4.3.5<br>SM GOST 31410 pct. 4.3.4<br>GOST 2351<br>pct. 1.3 Tab. 3                        | Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0 |                            |                             |
|                     | • <u>spălării 1</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe de bbc      |  | GOST 9733.4                           | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|                     | • <u>“transpirației”</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe de bbc |  | GOST 9733.6<br>Metodă II              | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|                     | • <u>solvenților organici</u><br>- schimbarea culorii inițiale                                |  | GOST 9733.13                          | De facto                   | 4                           |
| 2.2                 | Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min                                | SM GOST 31409 pct. 4.3.3<br>SM GOST 31410 pct. 4.3.5<br>SM GOST 31422 pct. 4.1<br>GOST 30814 pct. 4.1                                | GOST 12088<br>pct. 4.3.3              | 100                        | 555,6                       |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris a CAI.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură |
|-------------------|----------------|-----------|
| Inginer - chimist | Stolareenco S. |           |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.      |           |

