


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0006484-20**

Data emiterii 11 martie 2020

Valabil pînă 11 martie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspeție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale tricotate, din fire bumbac, pentru lenjerie de corp și îmbrăcăminte.
Livrarea produselor contractului de vânzare-cumpărare nr. 13-01/20 din 13.01.2020
cu "Miul Impex" SRL, str. V.Pîrcălab, 41, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCM
6004, 6006

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28554-90 p. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.3, 1.4, 4; SM GOST 31422:2010 p. 4.1 (tab.1);
GOST 30814-2002 p. 4.1; GOST 30383-95 p. 4 (tab.1); GOST 31228-2004 p. 4.1; Reglementarea
Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

OOO INDIGO GARMENTS, Uzbekistan

Codul țării
UZ

SOLICITANT

"ADAMANTEXTIL" SRL, str. Alexei Mateevici, 69, ap. 17, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1017600018323


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.91-20C, Nr.92-20C din 03.03.2020, eliberate de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL,
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr. LÎ-016 valabil pînă la 13.04.2021; Raportului
de identificare a produselor Nr. M-8534-20 din 19.02.2020, Raportului sumar Nr. M-8534-20 din
06.03.2020, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.20.22.8534-EPPC din 11.03.2020. Certificatul este
valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.

Seria A Nr. 0006484



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE


L. Ș



Soyoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control.
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 92 - 20 C « 03 » martie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

« 3 » martie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricatat „glatt”, vopsit (culoarea oranj), culoarea IND-C20123.1.1, lot 7364, din 100% bumbac, utilizat la fabricarea lenjeriei de corp*

Solicitant *„ADAMANTEXTIL” SRL, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 69, ap. 17*

Producător *OOO INDIGO GARMENTS, Uzbekistan*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *24.02.2020*

Data începerii încercării *27.02.2020*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8534-20 din 19.02.2020 și programului Nr. M-8534-20/1 din 20.02.2020*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, GOST 26289 – 84 „Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки”, GOST 31228-2004 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30383-95 „Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей”*

DN la metode de încercări *GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стирке», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к „поту”», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 30157.0-95«Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”,*

SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centru de Analiza și Cercetare
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 92 - 20 C
« 03 » martie 2020

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricotat „glat”, vopsit (culoarea oranj), culoarea
IND-C20123.1.1, lot 7364, din 100% bumbac, utilizat la fabricarea lenjeriei de corp

Cod: TIN 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 2/2

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unității de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	GOST 9733.0 Grupa vopsirii - durabilă	GOST 9733.4	4	4
	• spălării I				4	4
	- schimbarea culorii inițiale				4	4
	- vopsirea țesăturii albe de bbc				4	4
	• „transpirației”				4	4
	- schimbarea culorii inițiale				4	4
	- vopsirea țesăturii albe de bbc				4	4
	• frecării uscate				4	4
	- vopsirea țesăturii albe de bbc				4	4
2	Higroscopicitatea, %, min	GOST 31228 pct. 4.1 GOST 30383 pct. 4.1 Tab. 1	GOST 3816 pct. 3	GOST 9733.27	4	4
3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min		GOST 12088 pct. 4.3		150	500
4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max:	GOST 28554 pct. 1.1.6 GOST 26289 pct. 3	GOST 30157.1 GOST 30157.0	Regim C ₁₁ Π ₈ O ₇ B ₄ T ₇	8	+0,5 - 1,8
5	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min:	GOST 28554 pct. 1.1.8	SM EN ISO 13934-1		80	265,3
	- pe lungime					

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris CAI.
Încertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Mosnoi T.	