

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel. 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 106 - 17 C


« 16 » mai 2017

Cod: ПИ 5.10 - 1

Ediția: 3

Data: 09.01.2017

Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2017

La încercări s-au prezentat mostrele Material tricatat din bumbac vopsit (albastru închis), împletitură „glatt”, art. 30/1, utilizat la fabricarea lenjeriei de corp pentru bărbați, băieți, militari

Solicitant „RUDITIM” SRL, mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 240

Producător «AYCAN TEKSTIL SAN. TIC. AŞ», Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,2) m

Data primirii mostrelor 03.04.2017

Data începerii încercării 15.05.2017

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-6850-17 din 30.03.2017

și pe baza programului Nr. M-6850-17/2 din 30.03.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse SM GOST 31408:2010 „Produse de lenjerie din tricatat pentru bărbați și băieți. Condiții tehnice generale”, GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351 - 88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», GOST 26085 – 84 „Белье трикотажное мужское для военнослужащих. ОТУ”, GOST 30383-95 „Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 31228 – 2004 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 26289 – 84 „Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки”

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”, GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», GOST 8847 – 85 „Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 106 - 17 C « 16 » mai 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricotat din bumbac vopsit (albastru închis),

împletitură „glatt”, art. 30/1, utilizat la fabricarea lenjeriei de corp pentru bărbați, băieți, militari

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5 SM GOST 31408 pct. 4.3.3 GOST 26085 pct. 2.4 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• spălării I - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• “transpirației” - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală	GOST 26085 pct. 2.2 GOST 28554 pct. 1.1.8	GOST 8847	80	142,2
3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	SM GOST 31408 pct. 4.3.4 GOST 26085 pct. 2.2 GOST 30383 pct. 4.1 Tab. 1 GOST 31228 pct. 4.1	GOST 12088	300 150	305,6
4	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816 pct. 3	13 - 18 6	13,6
5	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 26085 pct. 2.2 GOST 28554 pct. 1.1.6 GOST 26289 pct. 3 Tab.	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ Π ₄ O ₇ B ₄ Γ ₇	10	2,3
				12	-2,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	