

Uniflex: TU 5774-001-17925162-99

Tabelul caracteristicilor materialelor			
Denumirea parametrilor		K	P
Grosimea, mm		3.8	2.8
Greutatea 1 m.p, kg		-	3,85
Puterea de rupere la tracțiune în direcții longitudinale/transversale, H, nu mai puțin de	pe poliester	500 / 350	500 / 350
	pe material de sticlă	800 / 900	800 / 900
	pe pânză de sticlă	294	294
Greutatea liantului cu partea de acoperire, kg/m.p., nu mai puțin de		2	2
Pierdere de stropire, g/probă, nu mai mult de		1	-
Tipul acoperirii	De sus	granule, ardezie	peliculă
	De jos	peliculă	peliculă
Greutatea 1 m.p, kg		4,95	-
Absorbția de apă în decurs de 24 h, % pe greutate, nu mai mult		1	1
Temperatura fragilității liantului, oC, nu mai sus		-30	-30
Temperatura flexibilității pe bară R=25mm, oC, nu mai sus		-20	-20
Impermeabilitatea în decurs de 72h la presiunea nu mai puțină 0,001MPa		absolută	-
Rezistența termică, °C, nu mai puțin de		95	95
Lungimea \ grosimea, m		10x1	10x1
Impermeabilitatea la presiunea nu mai puțină 0,2 MPa, în decurs de 2h		-	absolută