

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. DoP 231RF Adeziv exterior

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentru faianta si gresie pentru exterior - RINOFIX (clasa C1T)

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

- Adeziv pentru plăci ceramice pe bază de ciment cu utilizare la interior și exterior

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **S.C. ADEPLAST S.R.L.**

**Sat Corlătești; strada Adeplast; nr. 164A; Cod poștal: 107063
Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 3**

6. Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012

Laboratorul INCĐ URBAN-INCERC Cluj-Napoca a efectuat încercările de tip conform SR EN 12004+A1 în cadrul sistemului 3 și a emis amendamentul nr. 14/10.08.2015.

Fabricantul efectuează controlul producției în fabrica în concordanță cu standardele SREN ISO 9001 și SR EN 12004+A1.

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Cerințe	Performanța declarată	Standard armonizat
Reacția la foc	4.4.2	Clasa A1	SR EN 12004+A1:2012
Aderența	4.1 Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitatea la acțiune climatică/căldură	4.1 Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitatea la acțiunea apei/umidității	4.1 Aderența prin tracțiune după imersia în apă	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate la cicluri de îngheț-dezghet	4.1 Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Emisia de substanțe periculoase	4.5	Vezi fișa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Șef secție mortare Roman
Budurleanu Andrei,



Produs de: SC ADEPLAST SRL

Punct de lucru: Cordon, str. Adeplast nr.1, jud. Neamț / 11.05.2020

(locul/data emiterii declarației)



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**Nr. DoP 231RF Adeziv exterior**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentru faianta si gresie pentru exterior - RINOFIX (clasa C1T)

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

- Adeziv pentru plăci ceramice pe bază de ciment cu utilizare la interior și exterior

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **S.C. ADEPLAST S.R.L.**

**Sat Corlătești; strada Adeplast; nr. 164A; Cod poștal: 107063
Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 3**

6. Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012

Laboratorul INCĐ URBAN-INCERC Cluj-Napoca a efectuat incercarile de tip conform SR EN 12004+A1 in cadrul sistemului 3 si a emis amendamentul nr. 14/10.08.2015.

Fabricantul efectueaza controlul productiei in fabrica in concordanta cu standardele SREN ISO 9001 si SR EN 12004+A1.

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Cerințe	Performanța declarată	Standard armonizat
Reacția la foc	4.4.2	Clasa A1	SR EN 12004+A1:2012
Aderența	4.1 Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitatea la acțiune climatică/căldură	4.1 Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitatea la acțiunea apei/umidității	4.1 Aderența prin tracțiune după imersia în apă	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate la cicluri de îngheț-dezghet	4.1 Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Emisia de substanțe periculoase	4.5	Vezi fișa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Șef secție mortare Roman
Budurleanu Andrei,



Produs de: SC ADEPLAST SRL

Punct de lucru: Cordun, str. Adeplast nr.1, jud. Neamț / 11.05.2020

(locul/data emiterii declarației)



SOLDI

GROUP OF COMPANIES

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2021/02

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Placă din polistiren expandat EPS-80

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

EPS80-EN13163-BS150-CS(10)80 lot 21/19/04

3. Fabricant:

F.P.C. SOLDI S.R.L.

str. Grenoble, 259/2, of. 16, mun. Chișinău, Republica Moldova

loc de producție: str. Varnița, 6/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Izolatie termica a cladirilor

5. Standard armonizat:

SM EN 13163+A2:2017

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF- 139-2021

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Rezistența la compresiune la o deformație de 10 %	≥80 kPa CS(10)80
Rezistența la încovoiere	≥150 kPa BS150
Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe	≥70 kPa
Absorbția de apă de lungă durată prin imersie	2,5 %
Conductibilitatea termică	≤0,038 W/ m*K
Grosime	80 mm+/-1
Emisie de substanțe periculoase	9,13 Bq/kg

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către

(Numele, Funcția)



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)
Nr. 010 GRUND PENTRU TENCUIELI

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Grund pentru tencuieli decorative

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: numărul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

ADEPLAST GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE - produs special pentru aplicare preliminar tencuielilor decorative pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă, rășină siliconică precum și tencuială decorativă de soclu, pe suporturi minerale în scopul reducerii și egalizării absorbției, pentru îmbunătățirea aderenței.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC ADEPLAST SRL

Sediul central: 107063, Sat Corlătești Str. Adeplast Nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova, Tel. 0244 338 000

Punct de lucru Oradea: 410605, Oradea, Str.Uzinelor Nr.3, Jud. Bihor, Tel. 0259 403750

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 001SC-04/692-2017

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificație tehnică de referință	Performanțe declarate
Aspect	verificare vizuală	AT nr. 001SC-04/692-2017	Lichid vascos
Masa volumică	SR EN ISO 2811-1:2011		$1,50 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008		$60,00 \pm 5,00 \%$
Timp de uscare	SR EN ISO 9117-6:2012		24 h

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul IME din INCĐ URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Florești nr.117, Tel. / Fax: 0264-425 988; 0264-425 462; e-mail: info@incerc-cluj.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef fabrică vopsele și tencuieli decorative Corlatesti
Alexandru Mare

11.05.2020, Corlătești

DD - 15, Ed.4



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

Nr. 008 BETONCONTACT

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Punte de aderență – BETONCONTACT

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: numărul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

ADEPLAST BETONCONTACT punte de aderență ce se utilizează pentru tratarea suporturilor absorbante, pentru îmbunătățirea aderenței produselor de finisaj aplicate peste acestea.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. ADEPLAST S.R.L

Sediul central și punct de lucru: 107063, Sat Corlătești Str. Adeplast Nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova, Tel. 0244 338 000

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 001SC-04/692-2017

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificație tehnică de referință	Performanțe declarate
Aspect	verificare vizuală	AT nr. 001SC-04/692-2017	pastă de culoare roz
Masa volumică	SR EN ISO 2811-1:2011		$1,80 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008		$80,00 \pm 5,00 \%$
Aderența pe beton	NE 001-96		min. $0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderența pe cărămidă	NE 001-96		min. $0,5 \text{ N/mm}^2$
Timp de uscare	SR EN ISO 9117-6:2012		24 h

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul IME din INCĐ URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Florești nr.117, Tel. / Fax: 0264-425 988; 0264-425 462; e-mail: info@incerc-cluj.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef fabrică vopsele și tencuieli decorative Corlătești
Alexandru Mare

25.05.2020, Corlătești

DD - 15, Ed.4



КОПИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации
строительных материалов и изделий
РУП "Стройтехнорм",220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89,
тел. 334-95-10, факс 288-61-21

(аттестат аккредитации № ВУ/112 022 01, дата регистрации 23.09.1996)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 022 02663

Дата регистрации 02 октября 2017 г.

Действителен до 02 октября 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Частное производственное унитарное предприятие «ИСТПС», Республика Беларусь, 223412, Минская обл., Узденский р-н, д. Кривели, ул. Школьная, д.1, комн. 75, 3 этаж; адрес производства: Минская область, Пуховичский р-н, Шацкий с/с, д. Габрилевка, цех по производству плит XPS.

и представленная на сертификацию под наименованием Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола марок: ИСТПЛЕКС 35 XPS-TI-CS(10/Y)250-TR200; ИСТПЛЕКС 45 XPS-TI-CS(10/Y)250-TR200-WL(T)0,7, выпускаемые по СТБ EN 13164-2015 «Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS). ТУ».

Серийное производство

код ОКП РБ – 22.21.41

код ТН ВЭД ТС – 3921 11 000 0

код ТН ВЭД ТС – 3925 90 800 9

Соответствует требованиям: ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность"; СТБ EN 13164-2015 «Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS). ТУ» п.п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 (класс F), 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7.1.

Заявитель (изготовитель, продавец) Частное производственное унитарное предприятие «ИСТПС», Республика Беларусь, 223412, Минская обл., Узденский р-н, д. Кривели, ул. Школьная, д.1, комн. 75, 3 этаж.

код УНП – 690661219

Сертификат выдан на основании:

Акт проверки состояния производства от 28.09.2017. Протоколы испытаний ЦИСП РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 02.1.0.0494, пр. №№ 13(2)-383/17, 13(2)-384/17 от 31.08.2017, №№ 13(2)-405/17, 13(2)-406/17 от 21.09.2017, №13(2)-419/17 от 29.09.2017.

Инспекционный контроль осуществляет РУП «Стройтехнорм»

Особые отметки Заявитель обязан хранить сертификат соответствия в течение пяти лет после окончания его срока действия.

Дополнительная информация

Зам. руководителя аккредитованного
органа по сертификации

Эксперт-аудитор

М.П.

Д. А. Ковширко

М. Л. Матюшко

№ 0127728

"SOLDI"



Notified Body No 1023
INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, Plc
Trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, CZECH REPUBLIC

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE No 1023-CPR-0929 P

Construction product: **Thermal insulation boards of mineral (stone) wool
BASWOOL: BASWOOL SANDWICH Wall**

Product parameters: **BASWOOL SANDWICH WALL:** /thicknesses: 102 mm, apparent
density: 100 kg/m³(±10 %)/: Reaction to fire class: A1. Intended use:
Thermal insulation for buildings.

Placed on the market
under the name
or trade mark of: **AGIDEL LLC
Socialisticheskaya street, building 58, 453434
Blagoveshchensk city, Republic of Bashkortostan,
Russia**

Relevant standard(s): **EN 13162:2012 + A1:2015 Thermal insulation products
for buildings – Factory made mineral wool (MW)
products – Specification**

Final Report No: **753501585 / 2018**

Certificate first issued
on: **2018-07-30**

Notified Body No 1023, in compliance with Regulation (EU) No 305/2011 (CPR), attests that:


- All provisions relating to the Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) described in Annex ZA of the above harmonized standard(s) under **AVCP System 1** have been applied.
- The performance of the construction product above has been assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

The assessment of performance of the construction product and findings from the initial inspection of the manufacturing plant and factory production control are summarized in the above mentioned Final Report.

This certificate remains valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly unless suspended or withdrawn by the Notified Body.




Date of issue: **2018-07-30**



Paul
Dr. Radomír ČEVEČEK

Representative of Notified Body No 1023





INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION

Notified Body 1023
763 02 Zlín, Czech Republic

Notified Body No. 1023 * State Authorized Body No. 224 * Product and Management Systems Certification Bodies * Accredited Laboratory

Reference No. 753501585
Page 2 of 14

1. Product specification, introduction

The thermal insulation boards of mineral (stone) wool (MW) for buildings.

Declared reaction to fire class: A1

Basic characteristics of the products are shown in Table 1.

Table 1 – Basic properties of the products declared by the manufacturer
(for EEA markets)

Product name	Declared apparent density (kg.m^{-3})	Standard board thickness (mm)
BASWOOL VENTFACADE	80 ($\pm 10\%$)	50 to 150
BASWOOL FACADE Light	110 ($\pm 10\%$)	50 to 150
BASWOOL FACADE	140 ($\pm 10\%$)	50 to 150
BASWOOL ROOF Low	100 ($\pm 10\%$)	50 to 150
BASWOOL ROOF	140 ($\pm 10\%$)	50 to 150
BASWOOL ROOF Top	170 ($\pm 10\%$)	40 to 50
BASWOOL SANDWICH Wall	100 ($\pm 10\%$)	102

2. Assessment and verification of constancy of performance according to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council, as amended

Thermal insulation boards of mineral wool as construction products are assessed on the basis of relevant clauses of the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2011 laying down harmonised conditions for marketing of construction products, and repealing Council Directive 89/106/EEC, as amended (called „CPR“)

2.1. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

The submitted products are assessed pursuant to system of AVCP 1 (1 + 3) of the CPR (Annex V).

The (type) testing was carried out according to Annex ZA.3.1 of the standard ČSN EN 13162+A1 (EN 13162:2012 + A1:2015) and Annex B of ČSN EN 13172:2012 (EN 13172:2012)





INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION

Notified Body 1023

763 02 Zlín, Czech Republic

Notified Body No. 1023 * State Authorized Body No. 224 * Product and Management Systems Certification Bodies * Accredited Laboratory


Reference No. 753501585

Page 8 of 14

Table 4 – Test results of BASWOOL FACADE

Characteristic (Property)	Measuring unit	Determined values				Required (declared) values (class, level)
		1 ^{a)}	2 ^{a)}	3 ^{a)}	4 ^{a)}	
Heat of combustion (PCS)	MJ.kg ⁻¹	0.9	0.9	1.2	0.9	≤ 2.0
ΔT (mean value)	°C	13.4				≤ 30
Δm (mean value)	%	3.4				≤ 50
t _f (mean value)	s	0				0
Reaction to fire class	-	Class A1				Class A1
Thermal conductivity	W.m ⁻¹ .K ⁻¹	0.0356	0.0374	0.0380	0.0357	≤ λ _D = 0.038
Thermal resistance (R)/declared thermal resistance (R _D) (for nominal thickness d _N)	m ² .K.W ⁻¹	1.44/1.40 (50 mm)	2.16/2.15 (80 mm)	2.66/2.65 (100 mm)	4.22/4.20 (150 mm)	R ≥ R _D
Thickness	mm					Class T5
- Nominal thickness d _D = 50 mm		51.5	-	-	-	-0.5 mm/+3.0 mm
- Nominal thickness d _D = 80 mm		-	81.5	-	-	-0.8 mm/+3.0 mm
- Nominal thickness d _D = 100 mm		-	-	101.5	-	-1.0 mm/+3.0 mm
- Nominal thickness d _D = 150 mm		-	-	-	151.0	-1.0 mm/+3.0 mm
Compressive stress at 10% deformation	kPa	55.3 50.1	60.1 59.4	69.5 74.6	53.1 53.0	CS(10)40
Point load	N	620	575	776	589	PL(5)400
Short term water absorption by partial immersion (W _P)	kg.m ⁻²	0.09	0.08	0.09	0.09	≤ 1.0





BICO INDUSTRIES®
The best insulation

Sediu Central / Depozit - Logistica

Str. Petru Movila, nr. 31, Piatra Neamt, jud. Neamt - Romania
telefon: +40 233 211 400 fax: +40 233 211 500
J27/1388/2006; RO 19241603; Capital social: 1.000.000 Lei
IBAN: RO12 BUCU 7670 0520 2511 RO 02; Alpha Bank, Piatra Neamt
IBAN: RO05 PIRB 2900 7194 8800 1000 Piraeus Bank, Piatra Neamt
office@bicoindustries.ro; www.bicoindustries.ro

Centrul de productie / Fabrica

Str. Metalurgiei nr. 1, Vaslui, Vaslui - Romania
telefon: +40 235 311 077 fax: +40 235 311 079
hitrom@bicoindustries.ro
www.bicoindustries.ro

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
PLASA DIN FIBRE DE STICLA 145 g/mp**

Nr. 217/26.09.2019

1. Cod unie de identificare al produsului-tip: 02-2018
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :
Elementele de identificare sunt inscrite pe eticheta care insoteste produsul.
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții :

- armarea tencuielilor interioare si exterioare;
- fabricarea straturilor de armare la renovarea fatadelor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L.

Str. Petru Movila, nr. 31, Piatra Neamt, jud. Neamt, Tel.: 233 211 400 / Fax: 0233-211500

Punct de lucru: Str. Metalurgiei, nr. 1, Vaslui, Tel/fax: 0235 311 079

5. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 001SC-04/719-2018

6. Performantele produsului:

Caracteristici	Valori declarate
1. Aspect plasa din fibra de sticla	fara defecte fizice vizibile
2. Dimensiuni (mm)	
-latime sul	1000±1%
-lungime sul	50000±1%
3. Masa pe unitatea de suprafata (g/m²)	145±20%
4. Rezistența la rupere în condiții normale de păstrare (N/5 cm) -urzeala/batatura	1368/1637±1%
5. Alungirea la rupere în condiții normale de păstrare (%) min.- urzeala/batatura	5/5
6. Rezistența la rupere după menținerea 24 h în soluție alcalină la T= +60°C (N/5 cm) - urzeala/batatura	752/850
7. Clasa de reacție la foc	F (fără performanță determinată)

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat incercările

INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117

8. Condiții specifice, depozitare, transport

- Condiții specifice: pastrare în locuri curate, uscate, la temperaturi pozitive, între 5° C și 30° C, ferite de radiatiile directe ale oricarei surse de caldura sau de actiunea directa a razelor solare.
- Depozitarea se face în suluri pozitionate în plan vertical, în incaperi adecvate și acoperite.
- Transportul se face în suluri pozitionate în plan vertical, cu mijloace de transport adecvate și acoperite.

9. Aspecte de mediu : Beneficiarul final are responsabilitatea tuturor aspectelor de mediu derivate din procesul de demolare.

Agreementul tehnic a fost elaborat de INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117 și avizat tehnic de catre CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII.

Producatorul este certificat AEROQ cu sistem de management integrat : calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala - conform ISO 9001, ISO 14001 si SR OHSAS 18001.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

CLICHICI LACRAMIOARA – Director

Vaslui 01.09.2019

Cl



Raport de încercări
Nr. 037/8 din 09.04.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**FCP "SOLDI" S.R.L., str. Grenoble, 259/2,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

OC "CertMatCon".

Adezive pentru plăci.

SC Adeplast SA, România.

Cererea Nr. 037 din 08.04.2021

A. Prodan - reprezentant FCP "SOLDI" S.R.L.

1,0 kg

037-8

08.04.2021

09.04.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

-

U=73%, T= 23.4 C°

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	49.3	6.16
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	29.3	4.34
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	55.0
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	87.4	9.70

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.


3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.



Chirilov Aliona
/nume, prenume/


/semnătură/

Rotari Anatolie
/nume, prenume/


/semnătură/



Raport de încercări
Nr. 037/9 din 09.04.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**FCP "SOLDI" S.R.L., str. Grenoble, 259/2,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**
OC "CertMatCon".

Adezive pentru polisteren.

SC Adeplast SA, România.

Cererea Nr. 037 din 08.04.2021

A. Prodan - reprezentant FCP "SOLDI" S.R.L.

1,0 kg

037-9

08.04.2021

09.04.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. M110142355-4820 din 03.08.2020)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	49.1	6.14
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	27.2	4.19
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	55.3
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	84.4	9.59

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.



Chirilov Aliona
/nume, prenume/


/semnătură/

Rotari Anatolie
/nume, prenume/


/semnătură/

Cod **F-7.8.1.2-2**

Versiunea **1.0** din **03.08.2020**



Raport de Încercări
Nr. 037/5 din 09.04.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**FCP "SOLDI" S.R.L., str. Grenoble, 259/2,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

OC "CertMatCon".

Tencuială decorativă.

SC Adeplast SA, România.

Cererea Nr. 037 din 08.04.2021

A. Prodan - reprezentant FCP "SOLDI" S.R.L.

1,0 kg

037-5

08.04.2021

09.04.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

-

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Clintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-606/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	17.9	3.75
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	16.2	3.26
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	55.0
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	39.0	7.50

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.



Chiriloy Aliona
/nume, prenume/

[Signature]
/semnătură/


Rotari Anatolie
/nume, prenume/

[Signature]
/semnătură/

Cod **F-7.8.1.2-2**

Versiunea **1.0** din **03.08.2020**

Pagina **1/1**



Raport de încercări
Nr. 037/6 din 09.04.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**FCP "SOLDI" S.R.L., str. Grenoble, 259/2,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**
OC "CertMatCon".

Vopsele, grunduri pe bază de apă.

SC Adeplast SA, România.

Cererea Nr. 037 din 08.04.2021

A. Prodan - reprezentant FCP "SOLDI" S.R.L.

1,0 kg

037-6

08.04.2021

09.04.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

-

U=73%, T= 23,4 C°

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	49.4	6.16
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	29.4	4.40
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	54.6
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	87.6	9.73

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.



Execuitor încercări

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Cod F-7.8.1.2-2

Versiunea 1.0 din 03.08.2020

Pagina 1/1

