

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 227 - 22C
« 31 » mai 2022

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Bocanci pentru militari cu carâmbi înalți din piele „box”, model 202, mărime 42, căptușală din material textil, tălpi din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipire-coaserea tălpii.*

Solicitant / Producător *F.P.C. „TABITA COM” SRL, mun. Chişinău, str. Trifan Baltă, 41/1*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *24.05.2022*

Data începerii încercării *24.05.2022*

Data sfârşitului încercării *31.05.2022*

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. V-9032-19 din 18.05.2022 și pe baza programului Nr. V-9032-21 din 24.05.2022

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru încercări periodice*

DN la produse *GOST 19137-89, „Обувь из юфть для военнослужащих. Технические условия”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 19137-89 pct. 1.4.20	GOST 9292-82	De facto	st-53
	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda coasere, N/cm min		GOST 9134-78	De facto	dr-294
2	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 19137-89 pct. 1.4.19 Tab.6	GOST 9290-76	175	st-180 dr-192

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	