



ООО "ELASTIKUM"

100057, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Parkent tumani
Yoshlik MFY Yangiqo'rg'on 2. Тел: +998 90 370 57 12
p/c: 20208000404792271001 ЧАКБ "Davrbank" Алмазарский филиал
МФО: 01121 ИИН: 301240326 ОКЭД: 21200
e-mail: d.elastikum@mail.ru sayt: www.elastikum.com

Бинты марлевые медицинские отбеленные нестерильные

Код / Артикул 93 9370

Технические требования

Бинты марлевые медицинские отбеленные нестерильные выпускается, согласно стандарту SM SR EN 14079; 2003, в отдельной упаковке согласно Директиве 93/42/CEE, следующими размерами, 5м x 5см, 5м x 7см, 5м x 8,5см, 5м x 10см, 7м x 7см, 7м x 8,5 см, 7м x 10 см, 7м x 12см, 7м x 14см, 10м x 10см, 10м x 15см.

Биосовместимость

Бинты марлевые медицинские отбеливаются нетоксичным, не аллергенным, не воспламеняемым раствором.

При отбеливании применяются препараты, не содержащие хлора и хлорсодержащих компонентов, чтобы избежать раздражений и воспалительных, аллергических процессов в местах соприкосновения бинтов с поверхностью кожи.

Характеристики

Для изготовления бинтов используется

- хлопчатобумажная пряжа по ГОСТ 9092 или по O'zDSt 2321, O'z DSt 2322 или по другому действующему НД, которая далее перерабатывается в марлю медицинскую отбеленную.

Для изготовления бинтов по физико-механическим показателям используется марля медицинская которая должна отвечать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Тип					
(количество нитей на 1 см²)	Количество нитей по основе на 100 мм	Минимальная разрывная нагрузка на 50 мм по основе, N	Количество нитей по утку на 100 мм	Минимальная разрывная нагрузка на 50 мм по утку, N	Минимальная Поверхностная плотность, g/m²
12	73±4	-	45±4	-	13,0
13 легкая	73±4	-	57±4	-	14,0
13 тяжелая	70±4	35	60±4	20	17,0
17	100±5	50	70±4	30	23,0
18	100±5	50	80±5	30	24,0
20	120±6	60	80±5	35	27,0
22	120±6	60	100±5	40	30,0
24a	120±6	60	120±6	50	32,0
26b	140±6	70	100±6	40	32,0

Для изготовления бинтов по физико-химическим показателям используется марля медицинская которая должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма
Состав, хлопок, %	100
Кислотность и щелочность	Раствор не должен быть розовым
Содержание крахмала, декстрин	Отсутствие синего, фиолетового, красного или коричневого цветов
Содержание экстрагированного красителя	В сравнении с образцовыми растворами - слабо окрашено
Массовая доля эфирно-растворимых веществ, %, не более	0,5
Смачиваемость (погружаемость) марли, s, не более	10
Потери при сушке, %, не более	8
Сульфатная зольность, %, не более	0,4
Содержание поверхностно-активных веществ, мг, не более	2
Содержание водорастворимых веществ, %, не более	0,50
Белизна, перекисью водорода, %, не менее	80

Директор Пирматова Д.И.

