



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 5904
 Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В,
 ТУ 38.001347-00 с изм. 1-11 Код ОКПД2 19.20.29.130
 Декларация о соответствии
 ЕАЭС № RU Д-РУ.НХ10.В.02353 по 27.07.2020 г



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: **Е-6**

Партия № **1820029101**

Дата изготовления: **08.10.18**

Вид тары: **канистра 20л**

Дата фасовки: **11.12.18**

Количество, т: **18,45**

Кол-во, шт: **1031**

Дата отбора пробы: **11.12.18**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение*
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 100 °С, не менее при 40 °С, в пределах при 0 °С, не более	ГОСТ 33	- - -	6,0 41,4 - 50,6 1000	6,8 46,7 590
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	90	90
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, в пределах	ГОСТ 11362	-	0,7 - 1,5	1,1
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 32	-32
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92	135	190	225
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	отсутствие	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	отсутствие	отсутствие
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196,2 Н (20кгс) в течение 1ч, мм, не более	ГОСТ 9490	-	0,45	0,31
Стабильность против окисления: -массовая доля осадка в масле после окисления, %, не более -изменение кислотного числа в окисленном масле по сравнению со свежим, мг КОН на 1г масла, не более	ГОСТ 981 ГОСТ 11362	- -	0,05 0,15	0,01 0,05
Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 100 °С на пластинке из меди марки М2 по ГОСТ 859, баллы, не более	ГОСТ 2917	-	1а	1а
Изменение массы резины марки УИМ-1 в масле в течение 72 час при 80 °С, %, не более	ГОСТ 9.030	-	4,0	1,1
Плотность при 15 °С, кг/м ³ , не более	ASTM D 4052	-	894,0	877
Температура самовоспламенения, °С, не ниже **	ГОСТ 12.1.044	165	-	325

* - по паспорту изготовителя 35 дата выдачи 10.10.2018

** - Показатель: температура самовоспламенения - протокол испытаний № 973 от 31.07.2014г в НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР".

Заключение: Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» приложение №1 и ТУ 38.001347-00 с изм. 1-11.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: ОАО "Славнефть-ЯНОС". Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130; по заказу ООО "Газпромнефть - СМ".

Представитель по доверенности (доверенность № 01-118/ю-д)

Паспорт выдан: 12.12.2018

КОПИЯ ВЕРНА



КОПИЯ ВЕРНА

