



**X-OIL Grup S.R.L.**

Sediul social: Sat Țânțăreni, Com. Blejoi, nr. 504, Jud. Prahova

Telefon: 0244 594 904; Fax: 0244 591 371

Mobil: +40 727 357 425

E-mail: [office@xoil.ro](mailto:office@xoil.ro) / Web: [www.xoil.ro](http://www.xoil.ro)

Reg. Com.: J29/1914/2003 / CIF: RO12730416

Cont RON: RO53 INGB 5010 9999 1111 2134, ING Bank Ploiești  
RO48 TREZ 5395 069X XX01 0641, Trezorerie Boldești Scăieni

## OILTECH®SYNTrans 75W80

### 1. GENERALITATI

**OILTECH®SYNTrans 75W80** este ulei pentru angrenaje produs din uleiuri minerale foarte rafinate și uleiuri sintetice inovatoare de bază, amestecate cu un pachet de aditivi avansat care îmbunătățește performanța uleiului. Este perfect pentru toate tipurile de transmisii mecanice de autoturisme, vehicule comerciale și alte mașini în care sunt recomandate uleiuri de nivel API GL-4.

### 2. DOMENIUL DE UTILIZARE

**OILTECH®SYNTrans 75W80** este recomandat pentru a fi utilizat în toate tipurile de transmisie mecanică a autoturismelor, vehiculelor comerciale și acolo unde sunt recomandate uleiuri cu niveluri de performanță ridicată.

#### Proprietăți caracteristice:

- previne uzura, coroziunea și oxidarea;
- la temperaturi scăzute asigură o transmisie echilibrată;
- reduce consumul de combustibil;
- oferă performanțe de lungă durată

### 3. NIVELUL DE PERFORMANȚA

API GL-4, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A, MB 235.1, MAN 341 Z1.

### 4. CARACTERISTICI TIPICE conform ST-LBX-165

DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE ® OILTECH SYNTrans 75W80	METODA DE ANALIZA
Densitate la 20°C g/cm <sup>3</sup>	0.872	ASTM D 4052
Viscozitate cinematică la 40 °C mm <sup>2</sup> /s	51.87	ASTM D445
Viscozitate cinematică la 100 °C mm <sup>2</sup> /s	8.96	ASTM D445
Punct de inflamabilitate COC, °C	206	ASTM D 92
Indice de viscozitate	155	ASTM D 2270
Punct de curgere, °C	-45	ASTM D 97
TBN mgKOH/g	0.99	ASTM D 2896



AUTORIZAȚIE  
seria AL nr. 528/2015-R1



## X-OIL Grup S.R.L.

Sediu social: Sat Țânțăreni, Com. Blejoi, nr. 504, Jud. Prahova

Telefon: 0244 594 904; Fax: 0244 591 371

Mobil: +40 727 357 425

E-mail: [office@xoil.ro](mailto:office@xoil.ro) / Web: [www.xoil.ro](http://www.xoil.ro)

Reg. Com.: J29/1914/2003 / CIF: RO12730416

Cont RON: RO53 INGB 5010 9999 1111 2134, ING Bank Ploiești  
RO48 TREZ 5395 069X XX01 0641, Trezorerie Boldești Scăeni

## 5. AMBALARE

Produsul se ambaleaza la 1L, 20L si 200L.

## 6. TERMEN DE GARANTIE - 5 ani in depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1447/ Emis de R.A.R. – O.C.P

## EASY WIPE METAL PARTS PLUS

### 1. GENERALITATI

Este o solutie concentrata de substante tensioactive neionice si anionice, destinata pentru curatarea si conservarea suprafetelor metalice. Indeparteaza eficient grasimi, uleiuri minerale si vegetale, produse petroliere, negru de fum, urme de insecte, etc. Formula sa speciala ofera o protectie anticoroziva temporara suprafetelor metalice.

### 2. DOMENII DE UTILIZARE

In service la spalarea partilor componente din motoare.

In industrie pentru curatarea si conservarea pieselor metalice conform operatiilor tehnologice ale fabricarii acestora.

In functie de gradul de murdarire se foloseste in proportie de 2-5 % solutie apoasa.

### 3. AVANTAJE

Confera utilizare sigura pentru suprafetele metalice datorita inhibitorilor de coroziune din compozitie. Produsul nu contine solvent.

### 4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	PREVAZUT EASY WIPE METAL PARTS PLUS
1	Aspect	vizual	lichid limpede omogen culoare portocalie
2	Densitate relativa la 20°C, max., g/cm <sup>3</sup>	SR EN ISO 3675:2003	1,25
3	pH (la 20°C, diluat 2%)	STAS 8671-78 pct. 4.7	9,5 – 10,5
4	Solubilitate in apa, %	IL-07	100
5	Continut de azot, %, min	SR ISO 7890	9
6	Stabilitate la stocare	STAS 2598	stabil
7	Coroziune pe fonta, diluat 2%	STAS 8464	0/0-0

### 5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

**Produsul e clasificat ca preparat nociv in caz de inghitire! In caz de ingerare, consultati medicul.**

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii si a mediului prevazute in Fisa cu Date de Securitate a produsului.

Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

**6. AMBALARE:** canistre PE 5 l si 20 l, butoaie 190 litri.

**7. GARANTIA IN DEPOZITARE:** 2 ani cu conditia pastrarii in ambalajul original etans.