





ИЗПИТВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Номер и дата на протокола	RN17782 / 11.10.2018 г.	Вътрешна Заявка за изпитване №	RN17782 / 17.09.2018 г.
		Период на провеждане на изпитването	27.09.2018 г. – 02.10.2018 г.

Заявител:	ОРГАХИМ АД
Адрес на заявителя:	гр. Русе 7000 Бул. ТРЕТИ МАРТ No 21
№ и дата на възлагателен документ:	-
Начин на пристигане на пробата:	Пробата е доставена в лабораторията чрез куриерска фирма Спиди, товарителница №16060887613004806770631711/17.09.2018г.
Дата на получаване на пробата:	17.09.2018 г.
Обект на изпитването:	Леко алкидна боя гланц RAL 9016, партида № 525691851 от 02.05.2018год.
Производител:	ОРГАХИМ АД
Норм. документи и позоваване:	БДС EN ISO 11890-2:2013
Брой образци за изпитване:	2 броя x 0,650 L
Извършили изпитването:	маг.хим. Иван Гивечев
Съставил протокола:	Бойко Пеканов

Ръководител ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ
инж. Димитър Танев


подпис


печат

Стойностите от изпитванията са посочени на страници от 2 до 2

ESD 7.8-2

ЗАБЕЛЕЖКА:

Резултатите от изпитванията са само за изпитаната проба; Протоколът от изпитване може да се използва само в неговата цялост; Лабораторията не се ангажира с достоверност на данните, подадени от заявителя и представителността на подадената за изпитване проба.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО - Протокол RN17782 / 11.10.2018 г.

Вид изпитване / характеристика	Метод	Мерна единица	Допуск	Резултат от изпитване	Неопределеност	Условия на изпитване
Определяне съдържанието на ЛОС (VOC)	БДС EN ISO 11890-2:2013	g/l	max 300 g/l (кат.: A/г)*	220.6	-	T - 23.1°C; RH - 49%

*НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

(a) – методът за изпитване е в обхват на акредитация; (na) – методът за изпитване е извън обхват на акредитация;