

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0391

ЭМАЛЬ КО-813 ТУ У 20.3-38484110-027:2019

Цвет	серебристый	Тара	Барабан металлический
Партия	№ 0313	Масса нетто	1000 кг
Дата изготовления	11 07 2025	Кол-во мест	25

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требование НТД	Фактические показатели
1	Цвет пленки эмали	Должен соответствовать установленным образцам цвета.	соответствует
2	Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную гладкую поверхность, без посторонних мех. включений.	соответствует
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, при 20±2°С, с, не менее	10	12
4	Время высыхания при 150±2°С, ч, до степени 3 не более:	2	соответствует
5	Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее при t 20 ±2°С, при t 450-500°С	35 15	выдерживает
6	Эластичность пленки при изгибе по ШГ-2, мм, не более	3	2
7	Стойкость пленки эмали к статическому действию при t 20 ±2° С, м, не меньше: воды бензина	24 24	выдерживает
8	Термостойкость пленки эмали	Выдерживает испытание	выдерживает

Соответствует требованиям. ТУ У 20.3-38484110-027:2019.

Срок хранения: 6 месяцев.

Зав. лабораторией _____

ТОВ КОМПАНІЯ
СТАНДАРД СПЕЦЕМАЛЬ
ВТК ЛАБОРАТОРІЯ №3