

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 301 - 24 « 31 » iulie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1- Tifon medical nesteril , "Elastikum";
 №2- Bandaj (fasa de tifon) 5m x 10 cm, "Elastikum";
 №3- Bandaj (fasa de tifon) 7m x 14 cm, "Elastikum".

Solicitant "Baramed" SRL, mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă, 1/2, ap.(of.) 109

Producător OOO "Elastikum", Uzbekistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 buc.

Data primirii mostrelor 30.07.2024

Data începerii încercării 30.07.2024 Data sfârşitului încercării 31.07.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-78-24 din 30.07.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto		
			№1	№2	№3
1	Densitatea, g/m ²	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.7 (SM SR EN 12127:2013)	37,1	32,5	32,6
2	Sarcina de rupere, N - pe urzeală	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.8 (SM EN ISO 13934-1:2016)	-	83	83

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	