

ООО "Газпромнефть - СМ"
Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125 А



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 16001793
Масло промышленное Гидравлическое АУ (Р)
ТУ 0253-053-00151911-2008 изм. 1-6 Код ОКП 02 5342



Декларация о соответствии
рег. номер: ТС № RU Д-РУ.НХ20.В.00014 по 03.08.2017
Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-11 Вязкость, см: 94 Количество, т: 36
Партия №: 14181 Бочка 205,0 л, шт.: 129 вес, тонн: 23,091

Дата изготовления продукта: 03.06.2016	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Наименование показателя				
Внешний вид	Визуально	-	Однородная прозрачная жидкость	Однородная прозрачная жидкость
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	2,0	1,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с, в пределах	ГОСТ 33	-	24,00 + 30,00	26,53
Наличие взвешей, не более	ГОСТ 25371	-	90	90
Плотность при 20 °С, кг/м³, не более	ASTM D 4052	-	880,0	871,0
Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	-	-	874,2
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 11362	-	1,0	0,66
Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	-	0,2	0,10
Температура вспышки, определенная в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	180	220
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-15	-17
Массовая доля механических примесей	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствует	Отсутствует
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Массовая доля серы, %, не более	ASTM D 6481	-	1,0	0,5
Массовая доля цинка, %, не более	ASTM D 6481	-	0,04	0,04
Испытание на коррозию медных пластин, баллы, не более	ГОСТ 2917	-	1а	1а
Антикоррозионные свойства, степень коррозии	ГОСТ 19199	-	Отсутствует	Отсутствует
Склонность к пенообразованию, см³, не более:	ASTM D 892	-	50	10
- при 24 °С		-	50	20
- при 94 °С		-	50	10
Стабильность пены, см³, не более:		-		
- при 24 °С (после испытания при 94 °С)	ASTM D 892	-		0
- при 94 °С		-		0
- при 24 °С (после испытания при 94 °С)		-		0
Термоокислительная стабильность: увеличение кислотного числа через 1000 час, мг КОН на 1 г масла, не более	ASTM D 943	-	2,0	1,2
Число оседающих осадков (обычная доля), %	п.5.5 настоящих ТУ	-	Отсутствует	Согласно приложению 2 к настоящему ТУ, показатели качества соответствуют при поставке на ОАО "АВТОВАЗ" и УИИР, ОАО "АВТОВАЗ"
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	163		

Заявление: Масло промышленное Гидравлическое АУ (Р) соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 036/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- ТУ 0253-053-00151911-2008 изм. 1-6

Срок годности - 5 лет с даты изготовления
Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012
Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1
Испытательная лаборатория: Лаборатория масел и нефтепродуктов, аттестованная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008

Начальник смены: Зинова В.И.

Паспорт выдан: 04.06.2016 5:29:21

