


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Nr. 2803 din 31.03.2026

Client: **AXIO**
Produsul: **AMBALAJ CARTON 1300X1100**
Articol: **124844**
Cod Calitate: **131120A**

| | Parametrii de calitate | Referință | Valori teoretice | UM | Toleranțe |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Carton ondulat | Tip carton Tip ondulă Gramaj Grosime ECT-Rezistența la strivire pe cant BST-Rezistența la plesnire | ISO 536 ISO 534 ISO 3037 ISO 2759 | III N C 342 C: 3,9 – 4,2 4,2 420 | [g/mp] [mm] [kN/m] [kPa] | ±10% -5% -10% |
| Condiții de testare | Umiditatea relativă 50±2% și temperatura 23±1°C, conform ISO 187. | | | | |
| Caracteristici cutie | Dimensiuni interioare Greutate Imprimare (nr. culori) Tip constructiv FEFCO BCT-rezistența la compresie | ISO 22768 | L: 1195 l: 995 h: 47 0,487 - 0457.00 - | [mm] [kg] [N] | ±2,5->(121÷400) ±4->(401÷1000) ±6->(1001÷2000) ±10% -10% |
| Utilizare | Ambalajele din carton ondulat se vor folosi numai la ambalarea produselor pentru care au fost omologate. | | | | |
| Paletizare | Tip și dimensiune palet Cantitate / palet Înfoliere Aplicare cu bandă polipropilenă (nr. de benzi- L/l) Înălțimea totală | | PAL03 (1200 X 1000) 270 - Lungime= 2 benzi; latime= - benzi 1800 | | |
| Condiții de depozitare | Depozitarea ambalajelor se face în încăperi închise, uscate, ferite de surse de căldura, protejate contra incendiilor și acțiuni directe a razelor solare. Se recomandă o umiditate relativă între 30-70% HR și temperatura de 0-30°C. | | | | |
| Transport | Transportul se realizează cu mijloace de transport acoperite, curate, uscate, lipsite de substanțe inflamabile și elemente proeminente (șuruburi, cuie). | | | | |
| Valabilitate | 12 luni de la data livrării În condiții de depozitare care asigură păstrarea integrității produselor pe perioada de stocare. | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Întocmit, | Validat, |  | Data: |
| Nicoleta Nițe, Controlor Calitate | Alina Nichiforiuc, Responsabil calitate carton ondulat | | 31.03.2026 |