

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001116-19

Data emiterii: 12 august 2019

Valabil până la: 12 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Dale din granit, șlefuite.

Contract Nr. MEL/PRO/48/19-20;10/April/19 din 10.04.2019
cu "Multiwyn Exports" Limited, India.

Codul NCM

6802

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016; GOST 9479-98 (anulat) pct. 4.4, 5.3, tab. 3, 5.4, 5.12, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Multiwyn Exports" Limited, India.

Codul țării

IN

SOLICITANT

"EUROGRUP C" S.R.L.,

str. Serghei Rahmaninov, 38, of. 23, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1012600008947

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 335 din 09.08.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD-2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018, valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 404/4 din 17.07.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD-2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-101, valabil din 31.07.2015, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 98 din 09.08.2019, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/ unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 121/2019 din 29.07.2019.

titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A N: 008125



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE

MARMO DI OROSEI OROSEI MARBLES

Physical and mechanical features

DESCRIZIONE DEL TEST / TEST DESCRIPTION	CONFORME NORMA / CONFORMING TO NORM	RISULTATI / RESULTS
Descrizione petrografica Petrographic description	EN 12407:2007	BIOSPARITE (Folk 1959, 1962)
Resistenza alla flessione Flexural strenght	EN 12372:2007	R _{tf} = 14,4 MPa s = 1,8 MPa
Resistenza alla flessione dopo 56 cicli di gelo e disgelo Flexural strenght after 48 freze-thaw cyclest	EN 12371:2010 EN 12372:2007	R _{tf} = 6,3 MPa s = 2,8 MPa Variazione = cala del - 56,4% / Variations = reduce - 56,4%
Resistenza alla compressione Comprehensive strenght	EN 1926:1999	R _m = 188 MPa s =39,0 MPa
Resistenza all'invecchiamento accelerato tramite shock termico	EN 14066:2004	8,4 MPa
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica Water absorption under atmospheric pressure	EN 13755:2008	0,4 %
Massa volumica apparente Apparent bulk volume	EN 1936:2007	ρ_b = 2680 kg/m ³
Porosità aperta Apparent porosity	EN 1936:2007	ρ_0 = 0,8 %
Resistenza all'azione dell'OS2 in presenza dell'umidità Resistance to OS2 in presence of humidity	EN 13919:2002	Soluzione / Solution Δm = - 0,26 % Soluzione / Solution Δm = - 0,05 %
Resistenza alla abrasione Abrasion resistance	EN 14157:2005	17,8 mm
Assorbimento d'acqua per capillarità Water adsorption by capillarity	EN 1925:2000	C2 = 1,411 g/m ² .s 0.5
Resistenza all'azione degli shock termici Resistance to thermal shock	EN 14066:2004	m = - 0,08 %

VALORI TABULARICOME DA NORMA EN 10456:2008 / TABULAR VALUES CONFORMIG TO NORM EN 10456:2008

Materiale: Roccia sedimentaria Material: Sedimentary rock	Densità / Density P = 2600 kg/m3	Conducibilità termica determinata Specific thermal conductivity λ = 2,3 W/(mK)	Capacità di calore specifico Specific heat capacity Cp = 1000 J/(kg K)	Fattore di resistenza al vapore acqueo μ Water vapor permeability factor μ Sedimetary rock		
				Secco / Dry 250	Bagnato / Wet 200	
Materiale: Lapidei lavorati Material: Profiled natural stone	Densità / Density ρ = 1600 - 2400 kg/m3	Contenuto di umidità a 23°C Humidity content at 23°C 50% RH Ψ = 0,025 m3/m3	Coefficiente di conversione dell'umidità Humidity conversion coefficient FΨ 4	Fattore di resistenza al vapore acqueo μ Water vapor permeability factor μ		Capacità specifica di calore Specific heat capacity Cp = 1000 J/(kg K)
				Secco / Dry 250	Bagnato / Wet 200	