

Fișă Tehnică

Email universal

Informații tehnice

Email alchidic cu uscare rapidă, îmbunătățit cu acrilici (culorile corespund clasificatorului european RAL). Pentru utilizare la exterior și interior. Formează un strat lucios rezistent la solicitări mecanice și condiții meteorologice. Nu se decolorează la soare și își păstrează luciul. Se utilizează pentru vopsirea metalului, betonului, gips-cartonului, lemnului, sticlei, hârtiei și altor suprafețe. Ideal pentru plăci.

Pentru un luciu mai bun și protecție suplimentară, aplicați Lacul Universal BIODUR incolor ca strat final la 30 minute după ultimul strat de email. Pentru efect mat utilizați Lac Universal Mat BIODUR.

Calitate și proprietăți

- Nu se decolorează și este rezistent la UV
- Duritate bună a suprafeței
- Luciu de durată
- Uscare rapidă
- Rezistent la intemperii
- Putere bună de acoperire
- Aderență excelentă

Date fizico-chimice

Conținut: 400 ml

Bază: rășină alchidică

Culoare: conform gamei

Efect: lucios sau mat

Suprafață acoperită: 1,5–2,0 m²

Timp de uscare (grad 3) la 20°C: max. 30 minute

Densitate la 20°C: 0,75–1,20 g/cm³ (în funcție de culoare)

Aderență pe metal: max. 2 grade

Mod de utilizare

Înainte de utilizare citiți instrucțiunile de pe ambalaj.

Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată. Îndepărtați vopseaua veche și rugina, apoi șlefuiți suprafața.

Aplicați un grund potrivit.

Temperatura optimă de lucru: 15–30°C.

Agitați aerosolul timp de 2 minute înainte de utilizare și testați pulverizarea.

Distanța de aplicare: 25–30 cm.

Aplicați în straturi subțiri.

După utilizare, curățați valva (pulverizați invers 5 secunde).

Timpul de uscare depinde de temperatură, umiditate și grosimea stratului.

Depozitare și transport

Produsele se transportă conform regulilor de transport.

Se depozitează între -20°C și +40°C, ferite de deteriorări.

Termen de valabilitate

5 ani de la data fabricației (indicat pe ambalaj).

Reglementări

Conform Regulamentelor (CE) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 și Regulamentului (UE) 2020/878.

