

«LabTest - Airin» S.R.L. мун. Кишинэу, ул. Дософтей, 124 email: labtestairin@mail.ru тел. 068-00-55-35	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Nr. 198 - 21 « 21 » апреля 2021	Код: ПИ 7.8 - 1
		Издание: 3
		Дата: 01.03.2021
		Стр. 1/2



На испытание представлены образцы

Куртка и полукомбинезон рабочие из ткани 100% хлопок, синего цвета;

Заявитель SRL „ECHIPROT”, г. Кишинёв, бул. Дачия, 53/5

Количество представленных образцов 1 шт.

Дата поступления образцов 19.04.2021

Дата начала испытаний 20.04.2021

Дата окончания испытаний 21.04.2021

Образцы отобраны и представлены на основе заявки № К-34-21 от 19.04.2021

Виды и цели испытаний для информации

Условия проведения испытаний $t = 18 - 22^{\circ}C$

Результаты испытаний представлены в таблице.

«LabTest - Airin» S.R.L. мун. Кишинэу, ул. Дософтей, 124 email: labtestairin@mail.ru тел. 068-00-55-35	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №. 198 - 21 « 21 » <i>апреля</i> 2021	Код: ПИ 7.8 - 1
		Издание: 3
		Дата: 01.03.2021
		Стр. 2/2

Результаты испытаний образцов *Куртка и полукомбинезон рабочие из ткани*



100% хлопок, синего цвета;

№ исп.	Наименование испыт. показателя, единицы измерения, предел измерения	Нд на метод испытания	Фактич. показатель
1	Поверхностная плотность, г/м ²	SM SR EN 12127:2013	294
2	Состав волокон, % (от общей массы образца): - хлопок	TP „Stabilirea metodelor...” п. 7	100
3	Разрывная нагрузка образца 50x200 мм, Н, не менее: - по основе - по утку	SM EN ISO 13934-1:2016	1109 543
4	Раздирающая нагрузка образца 70x200 мм, Н, не менее: - по основе - по утку	ГОСТ 3813-72	40 40
5	Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² ·с, не менее	ГОСТ 12088-77 п. 4.3	181
6*	Стойкость к истиранию, циклы	ГОСТ 18976-73	3000
7	Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более: - по основе - по утку	ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 30157.0-95 Режим C ₁₁ P ₉ O ₁ Г ₈	0,3 0,5
8	Устойчивость окраски, баллы, мин, к действию:	Группа окраски - прочная ГОСТ 9733.0-83	
	• <u>стирки 3</u> - изменение первоначальной окраски - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.4-83	4 4
	• <u>«пота»</u> - изменение первоначальной окраски - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.6-83	4 4
	• <u>органических растворителей</u> - изменение первоначальной окраски	ГОСТ 9733.13-83	4
	• <u>сухого трения</u> - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.27-83	4
	• <u>мокрого трения</u> - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.27-83	4

Результаты испытаний касаются только испытанных образцов.

Воспроизводство протокола возможно только в полном объеме с письменного разрешения ИЛ.

Информация о неопределённости предоставляется по требованию клиента.

Должность	Имя, фамилия	Подпись
Инженер - химик	Столяренко С.	
Техник - лаборант	Мошной Т.	

* Методы испытаний не входят в область аккредитации