



Cî SRL "INMACOMPROIECT"	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	Code: IHH-5.10-1
or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,	№ 237 Data 12.11.2018	Ediția: 5
tel 52-20-25		Data: 25.08.16
		Foi: 2/3

1 Caracteristica probei supuse încercării

Proba este selectată: amestec de piatră spartă și nisip C4, C5

2 Condiții de încercare: temperatura aerului $20 \pm 2^\circ\text{C}$, umiditatea relativă a aerului $63 \pm 3\%$.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudin cu de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237-1	Amestec de piatră spartă și nisip C4	1 Determinarea granulozității 80 mm 40 mm 20 mm 10 mm 5 mm 2,5 mm 0,63 mm 0,16 mm 0,05 mm	SM GOST 25607-2010 pct. 3.2.1 tab. 3	SM GOST 25607-2010 pct. 5.2, GOST 8269.0-97 pct. 4.3 GOST 8735-88	% % % % %	0-10 15-35 28-55 40-70 50-80 60-85 80-95 91-97 95-100	0,4 20,6 38,2 52,4 67,4 73,6 83,9 94,1 96,9	$\pm 0,05$ $\pm 0,2$ $\pm 0,7$ $\pm 0,3$ $\pm 0,3$ $\pm 0,7$ $\pm 0,9$ $\pm 0,4$	
		2 Determinarea rezistenței la apă	SM GOST 25607-2010 pct. 3.1.5, 3.2.6, tab. 2	SM GOST 25607-2010 pct. 5.10		BI	BI	$\pm 0,02$	
		3 Determinarea conținutului de argilă în bulgări	SM GOST 25607-2010 pct. 3.2.1, 3.2.3 tab. 3	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	%	Până la 1 incl. max. 20,0	0,47 0	$\pm 0,02$	
		4 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase	SM GOST 25607-2010 pct. 3.2.1, 3.2.3	GOST 8269.0-97 pct. 4.5	%	max. 5,0	4,90	$\pm 0,02$	
		5 Determinarea durtății Determinarea marcii după rezistență la sfărâmare	SM GOST 25607-2010 pct. 3.1.1	GOST 8269.0-97 pct. 4.8	%	de la 20 până la 28 marca 400	24,0 marca 400	$\pm 0,4$	