

Anexa nr. 6
la Regulamentul privind procedurile de
achiziție
a bunurilor, lucrărilor și serviciilor
utilizate în
activitatea titularilor de licență din
sectoarele
electroenergetic, aprobat prin Hotărârea

ANRE
nr. 24/2017 din 26.01.2017

SC Echiprot SRL
Moldova, Chisinau, str. Dacia 53/5 box 31
tel, fax, e-mail 022 63-65-70, echiprot@mail.ru

OFERTĂ

Către CET-Nord mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

I. Examinând documentația de achiziție referitor la Echipamente de protecție (Echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr d/o	Denumire	u.m.	Can.	Preț, lei/un. fără TVA	Preț lei cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma lei cu TVA
9	Scurtă de iarnă cu logou	buc	100	500,00	600,00	50'000,00	60'000,00
TOTAL						50'000,00	60'000,00

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este : 50'000,00 (cincizeci de mii) lei, fără TVA
la care se adaugă TVA în sumă de 10'000,00 (zece mii) lei,

Data completării: 16.07.2022
Director Vrabii C.
SRL Echiprot

(semnătura) și L.Ș.

«LabTest - Airin» S.R.L.
мун. Кишинэу, ул. Дософтей, 124
email: labtestairin@mail.ru
тел. 068-00-55-35

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 198/1 - 21
« 21 » апреля 2021

Код: ПИ 7.8 - 1
Издание: 3
Дата: 01.03.2021
Стр. 1/2



УТВЕРЖДАЮ

Директор «LabTest - Airin» SRL

Швец И.А.



2021

На испытание представлены образцы

Куртка и полукомбинезон из ткани смешанного состава (хлопок и полиэфир)

Заявитель SRL „ECHIPROT”, г. Кишинёв, бул. Дачия, 53/5

Количество представленных образцов по 1 шт.

Дата поступления образцов 19.04.2021

Дата начала испытаний 20.04.2021 Дата окончания испытаний 21.04.2021

Образцы отобраны и представлены на основе заявки № К-34-21 от 19.04.2021

Виды и цели испытаний для информации

Условия проведения испытаний $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$



Результаты испытаний представлены в таблице.

«LabTest - Airin» S.R.L. мун. Кишинэу, ул. Дософтей, 124 email: labtestairin@mail.ru тел. 068-00-55-35	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №. <u>198/1 - 21</u> <u>« 21 » апреля 2021</u>	Код: ПИ 7.8 - 1
		Издание: 3
		Дата: 01.03.2021
		Стр. 2/2

Результаты испытаний образцов *Куртка и полукомбинезон из ткани смешанного состава*
(хлопок и полиэфир)

№ исп.	Наименование испыт. показателя, единицы измерения, предел измерения	Ид на метод испытания	Фактич. показатель
1	Состав волокон, % (от общей массы образца): - хлопок - полиэфир	ТР „Stabilirea metodelor...” п. 7	47,1 52,9
2	Разрывная нагрузка образца 50x200 мм, Н, не менее: - по основе - по утку	SM EN ISO 13934-1:2016	1816 698
3	Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² ·с, не менее	ГОСТ 12088-77 п. 4.3	115
4*	Стойкость к истиранию, циклы*	ГОСТ 18976-73	4500
5	Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более: - по основе - по утку	ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 30157.0-95 Режим C ₁ П ₁ О ₁ Г ₈	0,8 0
6	Устойчивость окраски, баллы, мин, к действию:	Группа окраски - прочная ГОСТ 9733.0-83	
	• <u>стирки 3</u> - изменение первоначальной окраски - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.4-83	4 4
	• <u>сухого трения</u> - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.27-83	4
	• <u>мокрого трения</u> - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.27-83	4
7*	Водоотталкивание, усл.ед., не менее: - до стирки	ГОСТ 11209-85 п. 3.14, 3.15 ГОСТ 3816-81	90

Результаты испытаний касаются только испытанных образцов.
Воспроизводство протокола возможно только в полном объеме с письменного разрешения ИЛ.
Информация о неопределённости предоставляется по требованию клиента.

Должность	Имя, фамилия	Подпись
Инженер - химик	Столяренко С.	
Техник - лаборант	Мошной Т.	

* Методы испытаний не входят в область аккредитации