

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4 - 23 «16» ianuarie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag.1

APROB
Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.
«16» ianuarie 2023



La încercări s-au prezentat mostrele *Hârtie igienică „Flora”*

Solicitant „Mitra-Grup” SRL, mun. Chișinău, str. A.Scusev, 48-1

Producător „Mitra-Grup” SRL, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 12.01.2023

Data începerii încercării 12.01.2023

Data sfârșitului încercării 16.01.2023

Mostrele prelevate de către reprezentantul Mitra-Grup SRL

și prezentate pe baza cererii K-3-23 din 12.01.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Forța distructivă medie în două direcții, în stare uscată, N	SM GOST R 52354-2006 pct. 5.4 (grupa A) GOST ISO 1924-1-96	2,6
2	Absorbția capilară în două direcții, mm	SM GOST R 52354 -2006 pct. 5.5 GOST 12602-93	55
3	Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH)	SM GOST R 52354-2006 pct. 5.6 GOST 12523-77	8,4
4	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 13199-94	35,1
5	Aspectul exterior	Vizual	Este necolorată, într-un strat creponat

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	