

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **552 - 20 C**
« 06 » octombrie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

» *octombrie* 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură din bumbac, albită, legătură diagonală, art. 31-11/26/150S,*
pentru îmbrăcăminte, lățimea 150 cm, sigiliu 0002761

Solicitant „NALAD-CA-COMERT” SRL, or. Rîșcani, str. Lermontov M., 130

Producător SAO „Тупомекс”, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 150x100cm

Data primirii mostrelor 30.09.2020

Data începerii încercării 01.10.2020

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 2542-P din 30.09.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 21790 – 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные одёжные. ОТУ”

DN la metode de încercări GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”, GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/ Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 552 - 20 C « 06 » octombrie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură din bumbac, albită, legătură diagonală, art. 31-11/26/150S,*
pentru îmbrăcăminte, lățimea 150 cm, sigiliu 0002761

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127	De facto	191,7
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 21790 pct. 4.2.10 Tab. 4	SM EN ISO 13934-1	490 255	944 350
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 21790 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	-2,5 0
4	Higroscopicitatea, %, min	GOST 21790 pct. 4.2.13 Tab. 6	GOST 3816 pct. 3	10,0	13,6
5	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min		GOST 12088 pct. 4.3.3	50	149,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	