



# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 11758 от 21.07.22

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019



**CIMENT PORTLAND CU CALCAR**  
**CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014**

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

**ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016**

Партия №	<u>115</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>A41335 R805CB</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	-	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM SR CEN/TR 196-4:2011	21 – 35	31,7
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	18,0
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	40,5
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	27,20
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	150
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	200
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	0
Содержание оксида серы, (SO <sub>3</sub> ) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,22
Содержание хлорид-иона Cl <sup>-</sup> , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0042
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	$\leq 300$	76,3±9,07

Область применения: см. на обороте.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации Nr. LJ-018 Срок действия: 24 января 2026 г.

Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1

