



Gama Color

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 5/2 Ed. 1/ Valabilă începând cu data: 20.05.2022

GRUND 2 ÎN 1 ANTICOROZIV GAMA COLOR

1. DESCRIERE	Grund 2 în 1 „Gama Color” anticoroziv este un produs care conține rašină alchidică, siccative, solvenți, dioxid de titin, pigmenti, adaosuri anticorozive. Elementele caracteristice principale sunt: <ul style="list-style-type: none">▪ Asigură o bună aderență între materialele de vopsit și suprafața vopsită▪ Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți▪ Poate fi aplicat pe rugină pînă la 100 de microni de grosime▪ Sporește durabilitatea și rezistența atmosferică a stratului finit.▪ Asigură protecție pe lungă durată împotriva coroziiei și distrugerii a suprafeților de metal▪ Stabilizează stratul de rugină pînă la 100 microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune												
2. UTILIZARE	Grundul 2 în 1 „Gama Color” este destinat pentru grunduirea suprafețelor din metal și lemn, până la acoperirea acestora cu vopsele și lacuri, atât în interiorul încaperilor cât și exterior. Poate fi folosit temporar ca strat finit.												
3. CARACTERISTICII TEHNICE	<table><thead><tr><th>TIP</th><th>CARACTERISTICĂ</th></tr></thead><tbody><tr><td>VASCOZITATE</td><td>MIN. 100 s</td></tr><tr><td>SUBSTANTE NEVOLATILI</td><td>MIN. 50%</td></tr><tr><td>SUBSTANTE VOLATILE</td><td>MAX. 350 g/l</td></tr><tr><td>TIMP DE USCARE</td><td>MAX 24 ore</td></tr><tr><td>CULOARE</td><td>SUR, ROŞU-CAFENIU</td></tr></tbody></table>	TIP	CARACTERISTICĂ	VASCOZITATE	MIN. 100 s	SUBSTANTE NEVOLATILI	MIN. 50%	SUBSTANTE VOLATILE	MAX. 350 g/l	TIMP DE USCARE	MAX 24 ore	CULOARE	SUR, ROŞU-CAFENIU
TIP	CARACTERISTICĂ												
VASCOZITATE	MIN. 100 s												
SUBSTANTE NEVOLATILI	MIN. 50%												
SUBSTANTE VOLATILE	MAX. 350 g/l												
TIMP DE USCARE	MAX 24 ore												
CULOARE	SUR, ROŞU-CAFENIU												
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura optimă de aplicare a produsului: 10 – 30 °C Umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vaporii, curenti puternici de aer, cu o iluminare adevarată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceată, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicula de apă și gheăță pe suprafețele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare crește.												
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	<ul style="list-style-type: none">▪ Pregătirea suprafețelor metalice:<ul style="list-style-type: none">- se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități- se îndepărtează rugină cu o perie de sărmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie- suprafețele noi de metal se vor degresa▪ Pregătirea suprafețelor lemnăoase:<ul style="list-style-type: none">- se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități- se îndepărtează urmele de grăsimi▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită:<ul style="list-style-type: none">- se verifică starea stratului de vopsea învechită- se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită, cu rugină prin şlefuire												
6. DILUANT RECOMANDAT	White-spirit "Cheton", Diluant "Cheton"												
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, grundul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White-spirit "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare. În timpul păstrării pe suprafața grundului se poate forma o peliculă, aceasta va fi înlăturată înainte de utilizare. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare. Timpul de uscare pentru fiecare strat, la temperatură de +20 °C – 24 ore. La scaderea temperaturii, sau sporirea umedității timpul de uscare crește.												
8. AMBALARE	recipienți de 0,9kg 2,7kg												
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatură de 5 – 30 °C. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărțarea oricărei surgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive. Grundul se păstrează și se transportă în ambalajul original, închis etanș.												
10. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitată impuse de lucru cu preparate inflamabile și nocive.												



CHETON GRUP®

Gama Color

Se interzice: prezența oricărora surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului.

Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire.

Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate, destinate deșeurilor periculoase.

11. VALABILITATE

Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare..

12. ALTE INFORMAȚII

Nu lăsați la îndemâna copiilor!

Utilizați numai în zone bine aerate!

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!