

Arhitectural/Industrial

Lemn/metal/zidărie

Interior/Exterior

Casa Bella Enamel

Casa Bella Enamel este produs din suspensie de pigment omogenizat, o combinație de rășini alchidice, solvenți și aditivi speciali. Se folosește pentru decorarea și protecția suprafețelor metalice, lemn și zidărie.

Proprietăți

- Varietate de culori frumoase;
- Aplicare ușoară și putere bună de acoperire;
- Acoperire lucioasă;
- Elasticitate bună.

Caracteristici tehnice

Aspect (după amestecare)	lichid omogen, vascos, fara impuritati mecanice
Vascozitate Brookfield , mPa.s, min	2300
Densitate , Kg/L, min.	1,4 - 1,47
Conținut de compuși organici volatili (COV) în produsul gata de utilizare, g/l, max	300
Grad de luciu 60°, min	82%
Putere de ascundere (pentru un strat)	12-13 m²/L
Uscat la atingere	2-4 ore
Aplicarea celui de-al doilea strat	Imediat după precedentul sau așteptați uscarea completă (12h).
Uscarea completă	22-23 ore

Culori

Gama variata de nuante RAL

Baze potrivite

Suprafețe din lemn
Suprafețe metalice feroase
Zidărie
Acoperiri vechi din vopsele alchidice

Baze nepotrivite

Suprafețe din metale neferoase

Pregătirea bazei

Suprafețe metalice

Curățați suprafețele de praf, vopsea crăpată, pete uleioase și alte contaminari. Îndepărtați fulgii de rugină desprinși cu o perie de sârmă de pe suprafețele metalice ruginite. Se aplică un strat de grund:
- pentru suprafețe metalice feroase- folosiți Leko Alkyd Primer PF-02;
- pentru zidărie - cu DPr Primer PS-112.

Suprafețe din lemn

Curățați suprafețele de vopsea crăpată, praf și pete uleioase și alte contaminari. Amorsați cu Grund de impregnare Leko pentru lemn.

Aplicație		Instrumente de aplicare	
Recomandare	Se amestecă bine înainte de utilizare.	Perie	Utilizați o perie rezistentă la solvenți
Condiții de aplicare	Lucrați la temperaturi recomandate, pentru astfel de produse.	Rolă	Utilizați o rolă rezistentă la solvenți
Diluare	Dacă este necesar, diluați cu AMV Thinner sau Orgachim Thinner.	Pistol de pulverizare	Utilizați un pistol de pulverizare convențional.
Metoda de aplicare	Aplicați primul strat de Email Casa Bella uniform pe suprafața de metal/lemn/zidărie. La necesitate dacă primul strat a fost diluat aplicați al doilea strat imediat după cel anterior sau după uscarea completă a acestuia.		

Sisteme de aplicare					
Suprafețe din lemn				Suprafețe metalice	
Etapă	Produs	Strat		Produs	Strat
Amorsare	Grund de impregnare Leko pentru lemn	I		Grund alchidic Leko PF-02	I
Strat intermediar diluat	Casa Bella Enamel	I		Casa Bella Enamel	I
Strat de finisare ne diluat	Casa Bella Enamel	I		Casa Bella Enamel	I

Curatenie
Cu AMV Thinner sau Orgachim Thinner

Pachete
Volum 2,5L

Depozitare
A se pastra in depozite inchise, uscate si rezistente la foc, ferit de lumina directa a soarelui la temperaturi intre 5 si 30 °C.

Măsuri de siguranță
Emailul Casa Bella este clasificat ca produs nociv și periculos de incendiu. Când este utilizat, trebuie respectate cerințele privind siguranța la incendiu și igiena producției. Dacă este necesar – consultați Fișa cu date de securitate. C.O.V limită UE g/l:300.

Perioada de valabilitate
36 de luni de la data producției în ambalaj închis fabricat.

Prezenta descriere tehnica are scopul de a informa clientii asupra produsului. Orgachim SA își invită clienții înainte de lucru să verifice calitatea produsului sau adaptarea acestuia la bază, să facă o aplicare experimentală, să folosească produsul în mod corespunzător, să păstreze condițiile de aplicare în conformitate cu prescripțiile de pe etichetă și cu parametrii tehnici.

În absența controlului asupra condițiilor și metodei de aplicare, producătorul nu oferă o garanție a durabilității acestuia, precum și a oricăror daune directe sau indirecte cauzate sau legate de utilizarea sau aplicarea produsului. Utilizatorii trebuie să fie asigurați că descrierea actuală este ultima și nu a fost înlocuită cu o versiune mai nouă.