

CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 022 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 07-2 din 25.03.2024	Cod: ПИ-7.8-1
		Ediția: 6
		Data: 05.08.2020
		Pagina 1/3



Pentru încercări au fost selectate probele de dale de beton obținute prin metoda de vibro-presare fabricate de firma SRL "GABISERVICONS" str. Neculce, 2 or. Sîngerei, în corespundere cu cerințele SM SR EN 1339:2010.

Data prelevării mostrelor: 12.03.2024

Data executării: 12.03.2024

Data terminării: 22.03.2024.

Locul executării: CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.

Scopul încercărilor: încercări periodice.

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare nr. 07-2 din 12.03.2024.

Proba a fost prelevată de către reprezentant beneficiar Movilă Ion.

Probe prelevate – 10 buc.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără acordul CÎ.

Aparate și mijloace de măsurare pentru încercări:

- Balanță electronică BS-15/30D1/3 CE – nr. MD 8.3-63/2023 din 05.03.2023 Dulap SUP-4 CE – nr. MD 8.2-418/2023 din 24.08.2023, panglică de măsurat P10Y3K (0...10), nr. 41 cert.etal. Nr. MD 10 3.5-434/2022 din 12.10.2022, șubler cert. Nr. MD 10 3.5-341/2023 din 12.04.2023.

CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT"
SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa,
15, tel 022 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
07-2 din 25.03.2024

Cod: ПИ-7.8-1
Ediția: 6
Data: 05.08.2020
Pagina 3/3



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	dale metoda de vibro-pre- sare	Rezistența la uzură Clasă / Marcare	SM SR EN 1339:2010, Anexa H.	SM SR EN 1339:2010, pct. 5.3.4, tab. 6.	mm ³	Valoare declarată	8000 4 / I	±4,5%

Notă 1: Incertitudinea extinsă, P=95%, cu coeficientului de acoperire K=2.
 Nota 2: Cu caractere *italice* – metodele nu sunt acreditate.

Adresele de expediere:

1 ex. – CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL
1 ex. – Beneficiarului

Conducătorul Centrului de Încercări

Șef sector



A. Belousova
E. Proaspăt



CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 022 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI			Cod: ПИ-7.8-1
	07-2 din 25.03.2024			Ediția: 6
				Data: 05.08.2020
				Pagina 2/3

1. Caracteristica probei supuse încercării: dale de beton obținute prin metoda de vibro-presare (198 x 98 x 80 mm)
2. Condiții de încercare: temperatura aerului +20°C.
3. Rezultatele încercărilor:

Nr. crt.	Denumirea	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U
1	dale metoda de vibro-presare	- Aspect vizual - Înfățișare - Textură - Culoare, total/partial	SM SR EN 1339:2010, Anexa J	SM SR EN 1339:2010, pct. 5.4.	-	Valoare declarată	Fără defecte Fără fisuri Fără text. spec. Fără Variații	9
2		Formă și dimensiuni: Lungime Lățime Grosime	SM SR EN 1339:2010, Anexa C	SM SR EN 1339:2010, pct. 5.2.4, tab .1.	mm	Lungime: ±2 Lățime: ±2 Grosime: ±3	198 (0) 99 (+1) 80 (0)	
3		Abatere de la planitate și curbură	SM SR EN 1339:2010, Anexa C	SM SR EN 1339:2010, pct. 5.2.4 tab .3.	mm	Convexitate max.: 2 Concavitate max.: 1,5	1	
4		Absorbția de apă, Clasă / Marcare	SM SR EN 1339:2010, Anexa E	SM SR EN 1339:2010, pct. 5.3.2.2, tab.4.1.	%	≤ 6,0	3,64 2 / B	

CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 022 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 07-3 din 25.03.2024	Cod: ПИ-7.8-1
		Ediția: 6
		Data: 05.08.2020
		Pagina 1/3



Pentru încercări au fost selectate probele de elemente de borduri de beton obținute prin metoda de vibro-presare, fabricate de firma SRL "GABISERVICONS" str. Neculce, 2, or. Sîngerei, în corespundere cu cerințele SM EN 1340:2010/AC:2010.

Data prelevării mostrelor: 12.03.2024

Data executării: 12.03.2024

Data terminării: 22.03.2024.

Locul executării: CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.

Scopul încercărilor: încercări periodice.

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare nr. 07-3 din 12.03.2024.
Proba a fost prelevată de către reprezentant beneficiar Movilă Ion.
Probe prelevate – 3 buc.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără acordul CÎ.

Aparate și mijloace de măsurare pentru încercări:

- Balanță electronică BS-15/30D1/3 CE – nr. MD 8.3-63/2023 din 05.03.2023 Dulap SUP-4 CE – nr. MD 8.2-418/2023 din 24.08.2023, panglică de măsurat P10Y3K (0...10), nr. 41 cert.etal. Nr. MD 10 3.5-434/2022 din 12.10.2022, șubler cert. Nr. MD 10 3.5-341/2023 din 12.04.2023.



CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 022 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	
	Nr. 07-3 din 25.03.2024	
	Cod: III-7.8-1	Ediția: 6
	Data: 05.08.2020	Pagina 2/3

1. Caracteristica probei supuse încercării: borduri obținute prin metoda de vibro-presare (1000 x 200 x 80 mm)
2. Condiții de încercare: temperatura aerului +20°C.
3. Rezultatele încercărilor:

Nr. crt.	Denumirea	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U
1	bordură metoda de vibro-presare	- Înclinare la unghi - Șanț - Strat de finisare - Culoare	SM EN 1340:2010/AC: 2010, Anexa C	5	mm	Valoare declarată	8	9
2		Formă și dimensiuni: Lungime Lățime Grosime					0	
3		Absorbția de apă, Clasă / Marcare					0 (monostat) gri 1002 (+2) 81 (+1) 199 (-1)	
			SM EN 1338:2010/AC: 2010, Anexa E	SM EN 1340:2010/AC: 2010, pct.5.3.2, tab.2.1	%	≤ 6,0	2,9 2 / B	

CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT"
SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa,
15, tel 022 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 07-3 din 25.03.2024

Cod: ПИ-7.8-1
Ediția: 6
Data: 05.08.2020
Pagina 3/3



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	bordură metoda de vibro-pre-sare	Rezistența la încovoiere Clasă / Marcare	SM EN 1338:2010/ AC:2010, Anexa F	SM EN 1338:2010/ AC:2010, pct.5.3.3, tab.3	MPa	3,5-6,0	6,0 3 / U	

Notă 1: Incertitudinea extinsă, P=95%, cu coeficientului de acoperire K=2.
 Nota 2: Cu caractere italice – metodele nu sunt acreditate.

Conducătorul Centrului de Încercări
 Șef sector

A. Belousova
 E. Proaspăt

Adresele de expediere:
 1 ex. – CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL
 1 ex. – Beneficiarului

CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 022 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 07-1 din 25.03.2024	Cod: ПИ-7.8-1
		Ediția: 6
		Data: 05.08.2020
		Pagina 1/2



Pentru încercări au fost selectate probele de pavele obținute prin metoda de vibro-presare, fabricate de firma SRL "GABISERVICONS" str. Neculce, 2 or. Sîngerei, în corespundere cu cerințele SM SR EN 1338:2010/AC:2010.

Data prelevării mostrelor: 12.03.2024

Data executării: 12.03.20243

Data terminării: 22.03.2024.

Locul executării: CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.

Scopul încercărilor: încercări periodice.

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare nr. 07-1 din 12.03.2024.
 Proba a fost prelevată de către reprezentant beneficiar Movlă Ion.
 Probe prelevate – 12 buc.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără acordul CÎ.

Aparate și mijloace de măsurare pentru încercări:

- Balanță electronică BS-15/30D1/3 CE – nr. MD 8.3-63/2023 din 05.03.2023 Dulap SUP-4 CE – nr. MD 8.2-418/2023 din 24.08.2023, panglică de măsurat P10Y3K (0...10), nr. 41 cert.etal. Nr. MD 10 3.5-434/2022 din 12.10.2022, șubler cert. Nr. MD 10 3.5-341/2023 din 12.04.2023.



CÎ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 022 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI		Cod: ПИ-7.8-1
	Nr. 07-1 din 25.03.2024		Ediția: 6
			Data: 05.08.2020
			Pagina 2/2

1. Caracteristica probei supuse încercării: Pavele obținute prin metoda de vibro-presare (198 x 98 x 40 mm)
2. Condiții de încercare: temperatura aerului +20°C.
3. Rezultatele încercărilor:

Nr. crt.	Denumirea	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U
1		Aspect vizual: - Înfățișare - Textură - Culoare, total/parțial	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa J	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 pct. 5.4	-	Valoare declarată	Fără defecte de fisuri și ex-folieri Fără textură (netedă)	9
2	Pavele metoda de vibro-presare	Formă și dimensiuni: Lungime Lățime Grosime Planietate și curbură Teșitură Strat de finisare	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa C	SM SR EN 1338:2010/AC:2010 pct. 5.2	mm	± 2 ± 2 ± 3 Valoarea declarată	Total Gri 198 (0) 97 (-1) 41 (+1) Suprafață plană 3 x 7 0 (Monostrat)	
3		Absorbția de apă, Clasă / Marcare	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa E	SM SR EN 1338:2010/AC:2010 pct. 5.3.2, tab.4.1	%	≤ 6,0	5,2 2 / B	
4		Rezistența la uzură Clasă / Marcare	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa H	SM SR EN 1338:2010/AC:2010 pct. 5.3.4, tab. 5	mm ³	< 18000	8000 4 / I	± 4,5%

Notă 1: Incertitudinea extinsă, P=95%, cu coeficientului de acoperire K=2.
Nota 2: Cu caractere italice – metodele nu sunt acreditate.

Adresele de expediere:

1 ex. – CÎ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL
1 ex. – Beneficiarului

Conducătorul Centrului de Încercări:

Șef sector

A. Belousova

E. Proaspăt