

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **100 - 25**
« 17 » aprilie 2025

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele **№1 – Șosete, poliamid 78/24 den20**

№2 – Șosete, poliester 75/36 den20

Solicitant **CRISTA TRICOT SRL, s. Coșnița, r-nul Dubăsari**

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări **câte 1 per.**

Data primirii mostrelor **16.04.2025**

Data începerii încercării **16.04.2025**

Data sfârșitului încercării **17.04.2025**

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. **K-30-25** din **16.04.2025**

Tipurile și scopurile încercărilor **pentru informație**

Condițiile mediului în timpul încercărilor **t = 18 - 22 ° C**

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES - poliamid - elastan	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 4, 7, 8	74,2 23,9 - 1,9
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES - elastan	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 7, 8	72,1 26,1 1,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	