



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 49416-22

Data emiterii

28 septembrie 2022

Valabil până la

28 septembrie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Produsul de cărbune: antracit, marca "AM" (13-25) mm,
(declarat de producător: antracit, marca "AM" (13-25) mm);
lotul - 3023,78 tone conform invoice nr. 00043 din 28.09.2022;
data fabricării - septembrie 2022; termenul de păstrare - 24 luni din data depozitării;
păstrarea: depozitul firmei RM, or. Ialoveni, str. Hîncești, 344.

Codul NC MD
2701

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM 259:2005, p.4.3, tab.4, ind.12, p.4.4, tab.5, p.5.1 tab.6, ind.1,2.

PRODUCĂTOR

TRUE EXIM JSC, Georgia, Citu Poti, Free Industrial Zone, nr.18-7T/436 (FURNIZOR)
Țara de origine - Republica Kîrgîză

Codul țării
KG

CLIENT

PIRAMIDA MARKET SRL
RM, or. Cimișlia, str. Suveranității, 3 A

Codul IDNO
1019605000048

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare nr. 7/323 din 20.09.2022.
Raportului de încercări nr. 0289/e din 28.09.2022,
eliberat de LÎ CTSIC, certificat de acreditare nr. LÎ-096.
Raportului de evaluare nr. 7/13-ev din 28.09.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Seria C nr. 006355



Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2001, or. Chișinău, str. Melestiu, 22A
Tel. +(373) 79015395

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 0289/e

28.09.2022

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

OC PGSP din partea clientului "PIRAMIDA MARKET" S.R.L. MD-4101, str. Suveranității, 3 A, or. Cimișlia

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza:

Cerere nr. 0347 C din 19.09.2022, Raport de prelevare a probelor nr. 14 din 20.09.2022

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eşantioanelor: 21.09.2022

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Perioada desfășurării încercărilor: 21.09.2022-28.09.2022

Scopul încercărilor: certificare

Data finalizării încercărilor: 28.09.2022

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: **Antracit marca „AM”(13-25) mm**

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22±3) °C Presiunea: (100±2) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Incertitudine	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun			
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulă și antracit -cărbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	9,11 ---	-	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t , %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			3,1	-	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)			29,800 (7120)	-	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-LAB-11-04 ed.1/07.03.16	2,80	3,00	4,50	1,06	-	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura

L.Ș.

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eşantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **

