

ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
МАЛАЯ ПИРОГОВСКАЯ УЛ., Д.14, СТР. 1
МОСКВА, РОССИЯ, 119435

Т +7 499 922 69 39
Ф +7 499 922 69 30

ЗАО «Интернешнл Пейпер», Малая Пироговская ул., д. 14, стр. 1, Москва, Россия

ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»
УЛ. ЗАВОДСКАЯ Д. 17, Г. СВЕТОГОРСК
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ, 188991
Тел. (7 813 78) 43534
Факс (7 813 78) 44061

Сертификат качества
Бумага листовая для офисной техники
СТО 00253497-002-2012
СТО 05711131-023-2012
Ballet Universal, Copr C+

| Наименование показателя | Норма | Предельные отклонения |
|--|-------|-----------------------|
| Масса бумаги площадью 1 м ² , г | 80,0 | ±3 |
| Толщина, микроны | 104 | ±2 |
| Жесткость MD, мН | 125 | ±20 |
| Жесткость CD, мН | 55 | ±10 |
| Шероховатость, мл/мин | 215 | ±85 |
| Белизна – CIE, % | 150 | ±3 |
| Белизна – ISO D65/10°, % | 105 | ±1,5 |
| Белизна – ISO C/2°, % | 95 | ±1 |
| Непрозрачность, % не менее | 91 | |
| Прочность поверхности по Деннисону, не менее | 14 | |
| Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₆₀), г/м ² | 25 | ±5 |
| Воздухопроницаемость, мл/мин | 800 | ±250 |
| Влажность, % | 4,6 | ±0,7 |
| Массовая доля золы, %, не менее | 18 | |

пыление при печати – не более 350 мг / 10 000 листов
абразивность – максимум 12 мг
Количество листов: 500 ±2%
Листы форматами: А4 – 210x297 мм; А3 – 420x297 мм
Отклонения по размерам листа: не более ±0,5 мм, по косине + 0,5 мм

«Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001»



ECF
отбелка целлюлозы без
элементарного хлора



менеджер по качеству БДМ 4

Ильин И.

Ильин И.

