



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chișinău,
J. Grătiești, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat in Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate

001713

valabil pina la 31 decembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. _____ din _____

Amestecuri de betoane, GOCT 7473-94, GOCT 26633-91

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ m³

Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P- _____ cm

Clasa betonului BCT B25(M350)

Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț **F150.**Impermiabilitatea la apă – **W 6.**Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta NDimensiunea maximă a componentelor – **5-20 mm**

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa **I Aeff 30,5 Bq/kg**

Raport de incercari: Nr. 779/2019 din 26.08.2020. CI, Lafarge Ciment (Moldova), S.A.

Nr. 0219-A din 27.01.2020. LIPA al., CMAC, I.S.

Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 și atinge rezistența necesară **32,1 MPa,**

Eliberat « _____ » 2020

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL



Onica Vladimir

CORESPUNDE
ORIGINALULUI



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:

Revizia:

Data:

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chișinău,
s. Grătiești, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate - 001272

valabil pina la 31decembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. _____ din _____

Nisip natural pentru lucrări de construcție, FOCT 8736-93

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ t

Rezultatele încercărilor FOCT 8736-93

Densitatea în vrac 1552 _____ kg/m³

Compoziția granulometrică reziduu pe sită

Nr / site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercari	Cerințele conform DN	u/m	Date reale
10	Pct. 4.3.4	Pct. 3	Max 0,5	%	0,4
5	-, -		Max 5,0	%	4,8
2,5	-, -		—	%	8
1,25	Pct. 4.3.2		—	%	11,5
0,63	-, -		30-40	%	24,5
0,315	-, -		—	%	62,5
0,14	Pct. 4.3.4		—	%	94
≤ 0,16	Pct. 4.3.4			%	0,6

Modulul granular _2,0_ (marunt) clasa I

Conținutul particulelor prăfoase și argiloase _1,9_ %

Clasa Aeff 30,5 Bq/kg

Conținutul de argila în bulgari - 0,0 %

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL _____

Onica Vladimir

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:

Revizia:

Data:

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chișinău,
s. Grătiești, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate - 001274

valabil pînă la 31 decembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. _____ din _____

Piatră spartă din prundiș fracția 5-20 mm, ГOCT 8267-93

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ t

Rezultatele încercărilor ГOCT 8267-93

Densitatea în vrac 1396 _____ kg/m³

Conținutul de granule plate și aciculare 22,3 _____ %

Conținutul de granule concasate 98,00 _____ %

Conținutul de argila în bulgari - 0,0%

Conținutul de particule prăfoasă și argiloase 0,9 %

Rezistența la îngheț - dezgheț F25 _____ cicluri

Marca M800 _____

Clasa conform activității efective a radionuclizorilor naturali:

Clasa _____ Aeff 30,5 Bq/kg

Calitatea produsului corespunde cerințelor ГOCT 8267-93

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL _____

Onica Vladimir

COPIA CORECTĂ
ORIGINAL

