



Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 352

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93

a Mostrelor de piatră spartă de calcar 5-20 mm

(notarea convențională)

livrate

SRL Danicon Trans / c/f 1011600033432

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 258,06 tone fracția 5x20 factura IB 0625131-0625187 din 23.05.-24.05.2019

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-25 mm	D-20 mm	0,5 (d+D) -12,5 mm	d-5 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0,5	9,8	79,8	99,0

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A _{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3,99

3. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, %

5,6

4. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, %

0

5. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, %

0,7

6. Determinarea conținutului de granule sfărâmițate și forma lor, %

33,1

Grupa

4

7. Determinarea rezistenței la îngheț

F25

Pierdere a masei %

5,5

8. Determinarea durității, %

15,7

Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare

600

9. Densitatea în vrac, kg/m³

1195

10. Determinarea stabilității structurii de pietriș împotriva descompunerii.

Pierdere a masei

1,26

11. Rezistența la uzură

M2

Pierdere a masei după încercări

26,8

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 5-20 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93

pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.6.

"Fabricat în Moldova"

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)

31 mai 2019

L.S.



(semnătura)



Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 350

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93

a Mostrelor de piatră spartă de calcar

20-40 mm

(notarea convențională)

livrate

SRL Danicon Trans / c/f 1011600033432

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 204,6 tone fracția 20x40 factura IB 0625143-0625434 din 23.05.-30.05.2019

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-50 mm	D-40 mm	0,5 (d+D) -30 mm	d-20 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0,4	9,9	77,6	98,7

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A _{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3.99

3. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

4. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,4

5. Determinarea conținutului de granule sfărâmițate și forma lor, % 23,9

Grupa 3

6. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 3,0

7. Determinarea durității, % 21,0

Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare 400

8. Determinarea rezistenței la uzură W2

Pierdere masei după încercări % 27,2

9. Determinarea rezistenței la îngheț F25

Pierdere masei 6,0

10. Densitatea în vrac, kg/m³ 1175

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 20-40 mm corespunde cerințelor GOST

8267-93 pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3

"Fabricat în Moldova"

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)

(semnătura)

31 mai 2019





Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 351

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93

a Mostrelor de piatră spartă de calcar

40-70 mm

(notarea convențională)

livrate

SRL Danicon Trans / c/f 1011600033432

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 828,94 tone fracția 40x70 factura IB 0624737-0625322 din 16.05.-28.05.2019

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-87,5 mm	D-70 mm	0,5 (d+D) -55 mm	d-40 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0	9,9	58,0	97,3

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A _{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3,99

3. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

4. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,3

5. Determinarea conținutului de granule sfărâmițate și forma lor, % 21,7

Grupa 3

6. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 0,5

7. Determinarea rezistenței la îngheț F25

Pierdere masei 5,9

8. Determinarea rezistenței la uzură V12

Pierdere masei după încercări % 27,2

9. Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare 400

10. Densitatea în vrac, kg/m³ 1190

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 40-70 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2, tab. 1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.6

"Fabricat în Moldova"

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)

L.Ș.

31 mai 2019



(semnătura)



S.C. „Dromas-Cons” S.R.L.

or. Vatra, str. Ghidighiciului 15/1

Laboratorul de încercări

Certificat de atestare Nr. LÎ-047

(data expirării 08.09.2020)

Certificat de calitate

Nr. 553 din 18.09 an. 2019

Emulsie bituminoasă de clasa ЭБК-1 pentru drumuri

(Emulsie bituminoasă cationică clasa 1 cu rupere rapidă

și conținutul de bitum rutier de la 45% până la 55 %)

(Certificat de conformitate OCpr-029 001068 valabil până la 05.09.2020)

Consumator SA Drumuri Stroganov

Fabricat 10.09.19

încărcat 16.08.19

Cantitatea 1,48 tone

Partida 02

încercări

1. Viscositatea convențională

(20°C, d=3, s)

24

2. Masa bitumului în aliaj

cu emulgator, %

54

3. Omogenitatea, %

(masa particulelor de bitum

mai mari de 0,14 mm)

0,2

4. Activitatea radionuclizilor naturali

(document normative RNI Nr.06-5.3.35 2001,

GOST 30108-94/N1:2010) <300

4,36

Concluzie: Întreprinderea garantează că emulsia bituminoasă cationică clasa 1 ЭБК-1 cu rupere rapidă, corespunde cerințelor tehnice 1 lună de la data produceri conform punct. 7.2 ГОСТ 18659-81.

Șef LÎ S.C. „Dromas-Cons” S.R.L.

Tverdohleb I.





S.C. „Dromas-Cons” S.R.L.

or. Vatra, str. Ghidighiciului 15/1

Laboratorul de încercări

Certificat de atestare Nr. LÎ-047

(data expirării 08.09.2020)

Certificat de calitate

Nr. 554 din 18.09 an. 2019

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip “B”, marca II,
pentru beton asfaltic compact

ŞMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008

(Certificat de conformitate OCpr-029 001049 valabil până la 14.08.2020)

Consumator

SA Drumuri Strazene

Încărcat 16.09.19 Partida 137

Cantitate 48,6 tone

1. Densitatea medie, g/cm³
2. Saturație cu apă, %
3. Umflarea, %
4. Rezistența la compresiune, R50°C, MPa
5. Rezistența la întindere, R0°C, MPa
6. Rezistența la alunecare, R50°C, MPa
7. Temperatura amestecului de b/a la ieșirea din malaxor, °C
8. Granulozitatea amestecului de minerale pe sitele de control (rămășițele totale)
20
10
5
2,5
9. Conținutul bitumului, %
10. Activitatea radionuclizilor naturali, Bq/kg
(document normative RNI Nr.06-5.3.35 2001,
GOST 30108-94/N1:2010)

încercări

2,43
35
0,0
4,3
2,9
3,0
157

0
9
40
60
5,9
9,5

Concluzie: întreprinderea garantează că amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip “B”, marca II, pentru beton asfaltic compact corespunde cerințelor tehnice SM STB 1033:2008 dacă se îndeplinesc condițiile de transportare și utilizare.

Şef LÎ „Dromas-Cons” S.R.L.

Tverdonleb I.





S.C. „Dromas-Cons” S.R.L.

or. Vatra, str. Ghidighiciului 15/1

Laboratorul de încercări

Certificat de atestare Nr. LÎ-047

(data expirării 08.09.2020)

Certificat de calitate

Nr. 555 din 18.09 an. 2019

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip “B”, marca II,
pentru beton asfaltic compact

ȘMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008

(Certificat de conformitate OCpr-029 001049 valabil până la 14.08.2020)

Consumator

SA Drumuri Stășeni

Încărcat 18.09.19 Partida 138 Cantitate 4,4 tone

încercări

1. Densitatea medie, g/cm³
2. Saturație cu apă, %
3. Umflarea, %
4. Rezistența la compresiune, R50°C, MPa
5. Rezistența la întindere, R0°C, MPa
6. Rezistența la alunecare, R50°C, MPa
7. Temperatura amestecului de b/a la ieșirea din malaxor, °C
8. Granulozitatea amestecului de minerale pe sitele de control (rămășițele totale)
20
10
5
2,5
9. Conținutul bitumului, %
10. Activitatea radionuclizilor naturali, Bq/kg
(document normative RNI Nr.06-5.3.35 2001,
GOST 30108-94/N1:2010)

2,44
3,2
0,0
1,3
2,9
3,0
134
0
1,0
4,2
5,9
5,9
9,5

Concluzie: întreprinderea garantează că amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip “B”, marca II, pentru beton asfaltic compact corespunde cerințelor tehnice SM STB 1033:2008 dacă se îndeplinesc condițiile de transportare și utilizare.

Șef LÎ „Dromas-Cons” S.R.L.

Tverdohleb I.

