

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 228 - 16 C « 28 » iunie 2016	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 2
		Data: 31.03.2015
		Pag. 4/4

**Rezultatele încercărilor mostrelor № 3 - Țesătură imprimată pe câmp alb (colori: verde, cafenii),
din fibre 100% bumbac, art. 2521, utilizată la fabricarea lenjeriei de pat**

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
3.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 235 pct. 4.2.2 GOST 31307 pct. 4.1.2 GOST 29298 pct. 4.2.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 4</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4	3 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	5
3.2	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max	SM 235 pct. 4.2.2 GOST 30386 GOST 31307 pct. 4.1.5 GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5	GOST 25617 pct. 17	75	Sub limita de detecție

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.



Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>[Signature]</i>
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	<i>[Signature]</i>