

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 19 - 18 C <i>« 24 » ianuarie 2018</i>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Accesorii de uniformă: ecuson de mîneacă, țesute din fire colorate*

Solicitant / Producător „POWERS EMBROIDERY” SRL, RM, mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu, 14

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 18.01.2018

Data începerii încercării 22.01.2018

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-7514-18 din 18.01.2018

și pe baza programului Nr. M-7514-18/4 din 18.01.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 23627-89 «Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и шпучные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения»,

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 «Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям»,

GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам»,

GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям»,

GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 19 - 18 C « 24 » ianuarie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Accesorii de uniformă: ecuson de mîneacă, țesute din fire colorate*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 23627 pct. 1.3 Tab. 1	Grupa vopsirii — durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	De facto	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	