

 Adres:Organize San. Bölgesi Sarıseki / İSKENDERUN TEL: +90 326 656 21 30 FAX : +90 326 656 21 35 Web: www.tosyalidemircelik.com.tr Email: web@tosyaliholding.com.tr				MUAYENE SERTİFİKASI INSPECTION CERTIFICATE										SERTİFİKA NO / CERTIFICATE NO :1000232117 SAYFA / PAGE NO :1 / 1 SERTİFİKA TARİHİ / CERT. DATE :28.01.2022 SERTİFİKA NORMU / CERT NORM. :TS EN 10204-3.1 MEK .VE KİM. STANDARDI : STEEL QUALITY STANDART :TS EN 10025-2 İRSALİYE NO DCA2022000001440  Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9105026502  2195 Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki / Iskenderun / Hatay - TÜRKİYE 06 2195-CPR-1730301 EN 10025-1 Sıcak Haddelenmiş Yapı Çeliği Mamuller Şekil Toleransları : EN 10056/EN 10279/EN 10024/EN 10034 Boyutlar : EN 10056-1/ EN 10365 Dayanıklılık: Performans belirtilmemiştir. Düzenlenmiş Madde: Performans belirtilmemiştir.									
MÜŞTERİ ADI & ADRESİ NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER HAKAN SAC METAL ANONİM ŞİRKETİ DAĞYAKA MAH.2002 SK.NO:5 KAZAN/ANKARA ANKARA 0312 814 40 04				MALZEME TANIMI/DESCRIPTION OF GOODS :																			
SIRA ITEM	EBAT SIZE (mm)	UZUNLUK LENGTH (mm)	DÖKÜM HEAT NO	C %	SI %	MN %	P %	S %	N %	CU %	Fiziksel Testler Physical Tests	AKMA YS N/mm ² (MPa)	CEKME TS N/mm ² (MPa)	UZAMA E(%)	DARBE JOULE IE	D.TEST ISISI TT °C	KALİTE STEEL GRADE	URT.NORM PRODUCT NORM					
1	KB-50X50X0400	6.000	802108408	0.06	0.14	0.44	0.013	0.021	0.008	0.41	G	303.0	437.0	32.0			S235JR	EN 10056					
2	KB-50X50X0400	6.000	602107675	0.18	0.19	0.58	0.008	0.022	0.009	0.28	G	336.0	488.0	31.0			S235JR	EN 10056					
3	KB-50X50X0400	6.000	412106263	0.15	0.16	0.56	0.018	0.021	0.007	0.43	G	346.0	487.0	31.0			S235JR	EN 10056					
4	UPN-160X65	12.000	51114613	0.19	0.17	0.64	0.022	0.007	0.008	0.04	G	331.0	495.0	31.0			S235JR	EN 10279					
5	UPN-160X65	12.000	51114464	0.18	0.18	0.65	0.021	0.008	0.007	0.07	G	326.0	493.0	31.0			S235JR	EN 10279					
6	UPN-65X42	6.000	5021006873	0.15	0.16	0.56	0.007	0.033	0.007	0.19	G	318.0	472.0	34.0			S275JR	EN 10279					
7	UPN-65X42	6.000	5021006589	0.15	0.20	0.61	0.015	0.028	0.006	0.18	G	321.0	478.0	31.0			S275JR	EN 10279					
G:İyi/Good YS:AkmaMuk/YieldStrength(N/mm ²) TS:ÇekmeMuk/TensileStrength(N/mm ²) E:Uzama/Elongation IE:Darbeenerjisi/ImpactEnergy TT:Test Sıcaklığı/Test Temp. for impact												ONAY / APPROVED BY Kalite Kontrol Şefi/Quality Control Chief Serkan TOSYALI serkan.tosyali@toscelik.com.tr											