

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ул. Автогенная, 7, Харьков, 61099, Украина

Телефон: +38 057 754 52 75

Эл. почта: lab@yuzhcable.com.ua

Аккредитация:

Национальное агентство аккредитации Украины — национальный орган аккредитации Украины.

Аттестат об аккредитации № 20353 от 20 августа 2020 года, действителен до 13 мая 2023 года.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Номер протокола 112

Испытания проводили А.А. Коноплёв, А.А. Шурупова

Утверждено Н.Б. Зыков

Дата регистрации 02.02.21

Место проведения испытания Испытательный центр кабельных изделий (ИЦКИ)

Адрес Ул. Автогенная, 7, Харьков, 61099, Украина,
телефон: +38 057 754 52 75, эл. почта: lab@yuzhcable.com.ua

Производитель ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»

Адрес Ул. Автогенная, 7, Харьков, 61099, Украина,
телефон: +38 057 754 52 18, эл. почта: oves@yuzhcable.com.ua

Нормативный документ HD 626 S1

Наименование процедуры Испытания

Наименование изделия СИП-2 3х35+1х50

Торговая марка ЮЖКАБЕЛЬ

Напряжение U_0/U 0,6/1

Дата получения образца 18.01.21

Период проведения испытаний 19.01.21 – 29.01.21

Заключение Испытания пройдены успешно

№ п/п	Виды проверок и испытаний. Наименование контролируемого параметра, единица измерения.	Значение параметра					Заключение
		Норма	Факт				
1	Электрические испытания						
			1	2	3	Н	
1.1	Электрическое сопротивление постоянному току: (Ом/км) - основных жил	Макс. 0,868	0,862	0,863	0,859		Соотв. Соотв.
	- нулевой несущей жилы	Макс. 0,720	0,707				
1.2	Удельное объемное сопротивление изоляции при 90°С (Ом·см)	Мин. 1,0×10 ¹²	4,4×10 ¹²	5,1×10 ¹²	4,7×10 ¹²	5,0×10 ¹²	Соотв.
1.3	Испытание переменным напряжением после выдержки в воде не менее 10 мин Напряжение (кВ) / Время (мин)	4 / 5 Без пробоя	Без пробоя				Соотв.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ул. Автогенная, 7, Харьков, 61099, Украина
Телефон: +38 057 754 52 75
Эл. почта: lab@yuzhcable.com.ua

Аккредитация:
Национальное агентство аккредитации Украины — национальный орган аккредитации Украины.
Аттестат об аккредитации № 20353 от 20 августа 2020 года, действителен до 13 мая 2023 года.

№ п/п	Виды проверок и испытаний. Наименование контролируемого параметра, единица измерения.	Значение параметра					Заключение
		Норма	Факт				
2	Неэлектрические испытания						
2.1	Измерения конструктивных размеров: (мм)						
	- диаметр основных жил	6,70-7,10	6,90	6,91	6,88		Соотв.
	- диаметр нулевой несущей жилы	7,85-8,35				8,17	Соотв.
2.2	Материал изоляции	Сшитый полиэтилен	Сшитый полиэтилен «Borealis» марки LE 4201 R				Соотв.
2.3	Метод сшивки материала изоляции	Пероксидный	Пероксидный				Соотв.
2.4	Измерение толщины изоляции: (мм)						
	- основных жил	1,3 _{-0,23}	1,32	1,32	1,34		Соотв.
	- нулевой несущей жилы	1,5 _{-0,25}				1,52	Соотв.
2.5	Прочность при растяжении нулевой несущей жилы (кН)	Мин. 14,2				15,5	Соотв.
2.6	Механические свойства изоляции						
	До старения:						
	Прочность при растяжении (МПа)	Мин. 12,5	17,0	16,5	16,8	17,1	Соотв.
	Относительное удлинение при разрыве (%)	Мин. 200	500	450	480	470	Соотв.
	После старения в термостате:						
	Время (ч) / Температура (°C)	168 / (135±3)					
	Отклонение прочности при растяжении (%)	Макс. ±25	-10,1	-10,5	-9,9	-10,8	Соотв.
	Отклонение относительного удлинение при разрыве (%)	Макс. ±25	-8,8	-8,2	-8,4	-9,0	Соотв.
	Тепловая деформация						
	Время под нагрузкой (мин) / Температура(°C)	15 / (200±3)					
	Растягивающая нагрузка (МПа)	0,2					
	Относительное удлинение под нагрузкой (%)	Макс. 175	65	60	65	70	Соотв.
	Остаточное удлинение после снятия нагрузки и охлаждения (%)	Макс. 15	0	0	0	0	Соотв.
Усадка							
Время (ч) / Температура (°C)	1 / (130±3)						
Усадка (%)	Макс. 4,0	1,59	1,50	1,55	1,48	Соотв.	
Водопоглощение							
Время (ч) / Температура (°C)	336 / (85±2)						
Изменение массы (мг/см ²)	Макс. 1,0	0,33	0,34	0,51	0,58	Соотв.	
Стойкость к продавливанию							
Время (ч) / Температура (°C)	4 / (90±2)						
Глубина продавливания (%)	Макс. 50	25	27	27	30	Соотв.	

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ул. Автогенная, 7, Харьков, 61099, Украина

Телефон: +38 057 754 52 75

Эл. почта: lab@yuzhcable.com.ua

Аккредитация:

Национальное агентство аккредитации Украины — национальный орган аккредитации Украины.

Аттестат об аккредитации № 20353 от 20 августа 2020 года, действителен до 13 мая 2023 года.

№ п/п	Виды проверок и испытаний. Наименование контролируемого параметра, единица измерения.	Значение параметра		Заключение
		Норма	Факт	
2.7	Стойкость к монтажным изгибам: Время (ч) / Температура (°C)	4 / - 40 Не должно быть трещин в изоляции	Трещин в изоляции нет	Соотв.

Н.Б. Зыков,
Руководитель ИЦКИ

А.А. Коноплёв,
Начальник лаборатории электрических испытаний и пожарной безопасности

А.А. Шурупова,
Начальник лаборатории испытаний пластмасс и перспективных разработок

