

**Muster Nr:** 334 **Referenz:** Sulo Standard grau

**Projektbezeichnung:** Qolortech PEUV 1259 grau **ΔE\* ab:** 1,21

**Test Start am:** 24.11.2021 **Optische Beurteilung:** akzeptabel

**Gesamte Laufzeit (h):** 3020 **Ergebnis:** i.O.

**Position:** unten **Wanddicke:** .

**Grauscala** 4/5

**Anteil in % Material**

98,4% HDPE 85612 IM  
0,8% grau  
0,8% UV Qolortech PEUV 1259  
0,0%  
0,0%  
0,0%

**Bemerkung:** .

**Bild vorher:**



**Bild nachher:**



**Ergebnis:** i.O.

Erstellt am 22.04.2022

### Qolortech PEUV 1259 grau

Probenname	Nach 3020 Stunden im WOM 21.04.22	
Bezugname	Muster 334 Start bei 33049 Stunden 24.11.2021	
	Probe	Bezug
L*	32,78	31,57
a*	-0,33	-0,31
b*	-1,29	-1,24
	Farbdiff.	Bewertung
dL*	1,21	Warnung
da*	-0,02	PASS
db*	-0,05	PASS
dE*ab	1,21	Warnung
Gesamt Bewertung	<b>Warnung</b>	

