

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 42-3 Data 10.07.2023	Cod: ПИ -7.8-1
		Ediția: 6
		Data: 05.08.20
		Foi: 1/2



Pentru încercare a fost selectată probe de elemente pentru zidărie din argilă arsă de tip U, categoria I, cu goluri verticale, 250x120x88 mm pentru OAO "Тираспольский кирпичный завод» г. Тирасполь, ул. Клара Цеткин, 14 în corespundere cu cerințele SM EN 771-1+A1:2016.

Data primire mostrelor: 09.06.2023

Data începerii încercărilor: 09.06. 2023

Data terminării încercărilor: 07.07.2023

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Scopul – încercări pentru certificare

Proba a fost prezentată în baza actului de primire a probelor nr.14 din 18.05.2023. Probele sunt prelevate de către reprezentantul OCpr "INMACOMPROIECT" SRL – expert Oprea E.

Aparatele și utilaj pentru încercări:

Balanța electronică BS-15/30D1/3 CE. № MD 10 3.2-347/2022 din 10.05.22; Dulap SUP-4, CE nr. 6.2-567/2022 din 04.11.22, Balanța de laborator АД2000 CE № MD 10 3.2-346/2022, Lere de grosime nr.2, BVM nr 2.3.5.52-262C din 03.09.2021-03.09.2023, Echer de verificat UP(250x160) mm, BVM nr.2.3.5.52-208C din 09.08.2021-09.08.2023, Șubler 0-250, BVM nr. 2.3.5-52-209C din 09.08.2021-2023, riglă CE MD 10 3.5-415/20212 din 03.10.2022, subler digital (0-150)mm, CE nr. MD 10 3.5-1341/2023 din 12.04.2023, Pres hidr.P-125 cert. etal. MD 10 3.8-206/2023 din 18.04.2023, congelator BD/BC -279, BVM CE nr. 6.2-568/2022 din 04.11.2022; termometru digital ST-1A, CE nr. MD 10 3.4-1588/2022 din 31.10.2022.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul proces verbal poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 42-3 Data 10.07.2023	Cod: ПИ -7.8-1 Ediția: 6 Data: 05.08.20 Foi: 2/2
--	---	---



1 Caracteristica probei supuse încercării:

Proba este selectată : Elemente pentru zidărie din argilă arsă de tip U, categoria I, cu goluri, 250x120x88 mm

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 21±2°C, umiditatea relativă a aerului 59±5%.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42-3	Elemente pentru zidărie din argilă arsă de tip U, categoria I, cu goluri verticale, 250x120x88 mm	1 Abateri admisibile de la dimensiunile geometrice: lungime 250 mm lățime 120 mm înălțime 88 mm 2 Determinarea paralelismului fețelor de așezare 3 Determinarea planității fețelor de așezare 4 Densitatea aparentă în starea uscată 5 Rezistența la compresiune 6 Absorbție de apă 7 Durabilitate (Rezistența la îngheț-dezghet)	SM EN 771-1+A1:2016 pct.5.3.1 SM EN 771-1+A1:2016 pct.5.3.1.2.5 SM EN 771-1+A1:2016 pct.5.3.1.2.4 SM EN 771-1+A1:2016 pct.5.3.3.1 SM EN 771-1+A1:2016 pct.5.3.4 SM EN 771-1+A1:2016 pct.5.3.7 SM EN 771-1+A1:2016 pct.5.3.6	SM EN 772-16:2015 p.7.1 SM EN 772-16:2015 p.7.4 SM EN 772-20+A1:2015 SM EN 772-13:2013 SM EN 772-1+A1:2017 SM SR EN 772-21:2016 GOST 7025-91 pct. 7.3.6	mm mm mm kg/m ³ N/mm ² % cicluri	Clasa de toleranță T1 ±6 ±4 ±4 Clasa de domeniu R2 ≤ 3 ≤ 3 1500 D2 10,0 min. ≥ 80% = 8,0 15,0 min.F1 (F 25)	-3,5;+1,5 -2;+1,5 +2,5 2,4 0,5 1450 med. 13,4 min. 12,0 12,0 F 25 fără defecte	±1 ±0,2 ±0,3 ±25 ±2,1 ±0,3	

Nota 1: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2. Nota 2: Cu caractere italice metodele nu sunt acreditate.

Adresele de expediere:

1 ex. - CÎ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

1 ex. - Beneficiarului

1 ex. - Organismul de certificare

Conducătorul CÎ

Inginer coordonator

TKZ kirpici 2023

A. Belousova

S. Pogrebnicenco

