



ул. Ивана Кожедуба, 361;
http://valtex-guma.com.ua;

тел./факс: +38(04563)79390.
e-mail: 0675012874@ukr.net

**СЕРТИФИКАТ (ПАСПОРТ) КАЧЕСТВА
ПОДОШВА ФОРМОВАННАЯ БОРТОПРОШИВНАЯ «АКТИВ»
ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ
ТУ У 19.3-34019297-001:2008**

Дата изготовления 16.02.2024 г.

Партия: 1602/A

Количество: _____ пар

N п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты анализа
1.	Цвет	чёрный	<u>соотв</u>
2.	Плотность г/см ³ , не более	1,28	<u>1,25</u>
3.	Условная прочность при разрыве, Мпа, не менее	9,0	<u>15</u>
4.	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	250	<u>400</u>
5.	Относительная остаточная деформация, после разрыва, %, не более	30	<u>29</u>
6.	Твёрдость, по Шор А, у.е.	60-70	<u>67</u>
7.	Сопротивление истиранию Дж/мм ³ , не менее	7,0	<u>соотв</u>
8.	Сопротивление многократному изгибу, не менее, тыс.циклов	50	<u>соотв</u>
9.	Морозостойкость, не мене. °С	-45	<u>соотв</u>
10.	Теплостойкость:		
	- статическая, не менее °С	+100	<u>соотв</u>
	- динамическая, не менее °С	+130	<u>соотв</u>
	- кратковременная °С	+300	<u>соотв</u>

Заключение: соответствует требованиям ТУ У 19.3-34019297-001:2008

Контролер по качеству

Штамп

