

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>89 - 18 C</b> « 28 » februarie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1/2



**APROB**

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2018

**La încercări s-au prezentat mostrele** Beretă din fetru (100% lână), modelată pe calapod special, căptușită cu țesătură vopsită (culoarea neagră) 100% PES, art. 10104A, marca „MFH Int.Comp.”, măr. 62

**Solicitant** SA „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

**Producător** «Max Fuchs AG», Germania

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 buc.

**Data primirii mostrelor** 27.02.2018

**Data începerii încercării** 27.02.2018

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-7575-18 din 26.02.2018

și pe baza programului Nr. M-7575-18 din 26.02.2018

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificarea

**DN la produse** GOST 20272 – 96 „Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. ОТУ”

**DN la metode de încercări** GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,

GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости

окраски к «поту»», GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные.

Метод испытания устойчивости окраски к трению»

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>89 - 18 C</b> « 28 » februarie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2


**Rezultatele încercărilor mostrelor** Beretă din fetru (100% lână), modelată pe calapod special,  
căptușită cu țesătură vopsită (culoarea neagră) 100% PES, art. 10104A,  
marca „MFH Int.Comp.”, măr. 62

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 20272 pct. 3.3.7 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	4	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	