

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **290 - 24**
« 09 » iulie 2024

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură de tip Rip-Stop cu desen camuflat "Multicam",
cu impregnare hidrofugă.*

Solicitant „ZILANT” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,3 m²

Data primirii mostrelor 08.07.2024

Data începerii încercării 08.07.2024

Data sfârșitului încercării 09.07.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-76-24 din 08.07.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$



Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 290 - 24 « 09 » iulie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură de tip Rip-Stop cu desen camuflat "Multicam",
cu impregnare hidrofugă.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N: - pe urzeală - pe bățatură	SM EN ISO 13934-1:2016	840 662
2*	Impermeabilitate la apă, mm col. de apă	GOST 28486-90 pct. 3.9	> 260
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ B ₅ O ₅	0 0
4	Rezistența vopsirii, baluri, la acțiunea:	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83	
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe	GOST 9733.4-83	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe	GOST 9733.5-83	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	GOST 9733.27-83	4
5	Compoziția fibroasă stratului exterior, % masice: - PA	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4	100
	Compoziția fibroasă stratului interior, % masice: - PA		100
	Compoziția fibroasă membranei, % masice: - Poliacrilat	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 8	100
6	Densitatea superficială, g/m ² ,	SM SR EN 12127:2013	141,0
7	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s,	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	11
8*	Rezistența la uzură, cicluri	GOST 18976-73	> 8000
9*	Rezistența la sfâșiere, N: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 3813-72 pct. 3	25 30

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

* Metodele de încercări nu sunt în domeniu de acreditare