REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR nr. 434.2

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, ±Ux, %
1.	Masa volumetrică reală, Mg/m^3	SM EN 1097-6:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.5.	≥ 2,00	2,69	1,2
2.	Masa volumetrică în vrac, Mg/m^3	SM EN 1097-3:2016	SM SR EN 12620+A1:2010 pct. 5.6	Valoare declarată	1,30	0,88
3.	Coeficientul de absorbție al apei, %	SM EN 1097-6:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.5.	Valoare declarată	1,6	-
4.	Conținut de particule fine, %.	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.6 tab. 11.	Valoare declarată	0,03	0,52
	Categorie pentru valorile maxime de conținuturi de particule fine.			Categorie (f)	f 1,5	
5.	Rezistența agregatelor la fragmentare.	SM EN 1097-2:2015	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.2 tab. 12.	Valoare declarată	17,0	6,88
	Categorie pentru valorile maxime ale coeficientului Los Angeles			Categorie (LA)	LA 20	
6.	Rezistența la îngheț-dezgheț (cicluri 50) Pierderea de masă, %	SM SR EN 1367-1:2013	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.7.1 tab. 18.	Valoare declarată	0,75	-
	Categorie			Categorie (F)	F_1	
7.	Forma agregatului grosier. Indicii de forma	SM SR EN 933-4:2013	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.4 tab. 9.	Valoare declarată	11,5	-
	Categorie			Categorie (Sl)	Sl 15	
8.	Conținut de elemente cochilifere, %	SM SR EN 933-7:2013	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.5 tab. 10.	Valoare declarată	0	0,24
	Categorie			Categorie (SC)	SC_{10}	

9. Determinarea granulozității

Mărimea ochiurilor sitei, mm	2 D 16	1,4 D 11,2	D 8	d 4	d/2 2	D/d≥ 2 D<11,2
Valoarea admisibilă, SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.3.2 tab. 2. Categorie Gc	100	98-100	80-99	0-15	0-5	Gc 80/20
Procent masic de trecere, %	100	100,0	100,0	14,0	3,5	-

Digitally signed by Caravasili Anatolie
Date: 2023.02.09 13:50:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova