



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OC_{GSP} MD 015 13L 49941-24

Data emiterii

12 august 2024

Valabil pînă la

12 august 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Produsul de cărbune: antracit, marca "AO" (25-70)mm,

(declarat de producător: antracit, marca "AO" (25-70)mm);

lotul - 1252,080 tone conform invoice nr. 030/2024/55-04 din 04.04.2024;

data fabricării - martie 2024; termenul de păstrare - 24 luni din data depozitării;

păstrarea: depozitul firmei (mun. Bălți, str. Sofia, 27/1)

Codul NC
2701

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM 259:2005, p.4.3, tab.4, ind.12, p.4.4, tab.5, p.5.1 tab.6, ind. 1,2

PRODUCĂTOR

„Шахтоуправление „Садкинское” SRL

347017, reg. Rostov, raionul Belokalitvinskii, s. Golubinka, Federația Rusă

Codul țării
RU

CLIENT

AUTO-INTERNATIONAL SRL

RM, mun. Bălți, str. Sofia, 27/1

Codul IDNO
1012602002961

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare nr. 7/141 din 31.07.2024.

Raportului de încercări nr. 297/e din 12.08.2024,

eliberat de LÎ CTSIC, certificat de acreditare nr. LÎ-096.

Raportului de evaluare nr. 7/17-ev din 12.08.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).

Seria C nr. 00680



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2001, or. Chișinău, str. Meleștiu, 22A
Tel. +(373) 79015395



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 297/e

12.08.2024

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

OC PGSP din partea clientului „AUTO-Internațional” S.R.L., MD-3100, str. Sofia, 27/1, mun. Bălți

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza: Cerere nr. 0126C din 30.07.2024, Raport de prelevare a probelor nr. 17 din 31.07.2024

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele : SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eşantioanelor: 31.07.2024

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Perioada desfășurării încercărilor: 31.07.2024-12.08.2024

Scopul încercărilor: certificare

Data finalizării încercărilor: 12.08.2024

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit, marca „AO” (25-70) mm

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22±3) °C Presiunea: (100±2) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Incertitudine	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun			
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulă și antracit -carbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	9,41 ---	---	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t , %, max.	PSI-06-03 ed. 1/rev.0 data: 15.01.2024	10,5			3,1	---	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	PSI-06-04 ed. 1/rev.0 data: 17.01.2024	20,725 (4950)			18,422 (4400)/ 13,400 (3200)	29,400 (7020)	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2022 PSI-06-01 ed.1 data: 18.04.2022	2,80	3,00	4,50	1,68	---	Calorimetru B-08 M N 2085 Vesală chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eşantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **

