

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE****Nr. de înregistrare****OCpr - 049 11 A009925-20****Data emiterii:** 31 ianuarie 2020**Valabil pînă la:** 31 decembrie 2020**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Amestec de beton asfaltic rece, dens cu granulozitate mărunță ȘMBh-II,
fabricat conform cerintelor SM STB 1033:2008.

Codul NCM
2715**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016; SM STB 1033:2008(anulat) pct. 5.2 tab. 5.2 (ind. 1-7), pct. 5.4, 5.6; Anexa G, tab. G.1; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SC "NOUCONST" SRL,
str. Petricani, 94 mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Feroviarilor 5, mun. Chișinău.

Codul țării
MD**SOLICITANT**

Producătorul

Codul IDNO
1005600012120**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0786 din 30.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1254 din 29.01.2020, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 031/7 din 24.01.2020, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
ca certificatul de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 754 din 16.03.2017.

Seria A N 010134



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Fabricat în Moldova.



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Amestecului de mixtură asfaltică rece conform SM STB 1033:2008 "Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și beton asfaltic. Condiții tehnice".

Denumirea producătorului și adresa: **S.C. "Nouconst" S.R.L., str. Petricani 94**
Denumirea consumatorului și adresa: **Regia Exdrupo IM, or. Chisinau, str. Varnita 22**
Tipul și marca amestecului: **ȘMBh-II / SM STB 1033:2008**
Data de producere a mixturii: **13.01.2021**
Data de elaborare a mixturii:
Numărul și data eliberării documentului: **Nr. 53 895 din 13.01.2021**
Cantitatea eliberată: **16,300 t**
Certificat de conformitate: **OCpr-049 11 A009925-20 valabil până la 31.12.2020**

I. Indicii fizico-mecanici al amestecului din beton asfaltic:

Nr.	Denumirea indicilor	Condițiile tehnice	Rezultatele încercării
1	Densitatea medie a betonului asfaltic, g/cm ³	-	2,42
2	Saturația cu apă, %	5,0-9,0	5,3
3	Umflarea, %	max 2,0	0,4
4	Conținutul de bitum (recomandat), %	3,5-5,5	5,3
5	Rezistența la compresiune la temperatură 20°C, MPa:		
	- înainte de încălzire	min 1,0	1,2
	- după încălzire	min. 1,3	1,6
6	Aglutnarea amestecului (nr de lovituri)	max 10	9
7	Porozitatea rezidului, %	6,0-10,0	6

II. Compoziția granulometrică a părții mineral

Amestecului de mixtură asfaltică ȘMBh-II tip "B"	Trecerea după sitele de control, % (Mărimea sitei, mm)			
	20	10	5	2.5
Datele reale	100	87	60	36
Cerințe tehnice SM STB 1033:2008	95-100	70-100	50-65	33-50

III. Radionuclizii

Radionuclizii	Documentul normativ	Normele conform DN	Valoarea reală
Aff Bq/kg	GOST 30108-94 pct.4.2	≤ 300	5,8

Concluzie: Întreprinderea garantează că amestecul de beton asfaltic rece cu granulație fină tip "B", marca II, pentru beton asfaltic compact pe parcursul patru luni dacă se îndeplinesc condițiile de transportare, depozitare și punerea în operă.

Semnatura**L.S.**