

 Основана 1901		Техническо описание
Архитектурни Стени и фасади Есктериор	Леко Фасаген	
ЛЕКО ФАСАГЕН е продукт, произведен на базата на акрилатен съполимер във водна фаза в комбинация със силиконови емулсии, фино диспергирани пигменти, пълнители и специфични добавки. Употребява се за ново боядисване и възстановяване на фасади, обновяване и реставрация на стари сгради-паметници на кулурата, защита на повърхности, където е възможна появата на капилярна влага.		

Практически свойства
- Отлична атмосферостойчивост - защитава повърхността от вредните атмосферни въздействия – вода, влага, ултравиолетови лъчи, температурни промени и др.; - Висока покривност; - Висока паропропускливост - микропорести покрития, осигуряващи “дишане” на стените; - Ниска водопоглъщаемост на покритията; - Бързосъхнеща със слаба миризма; - Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне; - Не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето; - Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към пожълтяване; - Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. БДС ISO 11998; - Притежава отлично сцепление с повърхностите.

Цвета
Бяла. С възможност за машинно оцветяване в светли тонове.

Подходящи основи
Нови варо-пясъчни мазилки и бетонни повърхности Здрави покрития от стари бои

Технически показатели	
Външен вид (след разбъркване)	хомогенна, гъста маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max	40
Вискозитет, mPa.s, min	8000
Плътност, kg/L	1,57 ± 0,02
Устойчивост на мокро триене, клас	1
Блясък при 85°, max	10%
Покривност	12 - 14 m ² /L
Изсъхване на допир	15 минути
Нанасяне на втори слой	4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	24 часа

Неподходящи основи
Стари силикатни основи Гипсови основи

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани повърхности
Повърхностите трябва да бъдат здрави и сухи. Почистете ги от прах, масла и други замърсявания. Грундирайте ги с Леко Нано грунд.	Стари фасади и ронливи варо-циментови основи задължително грундирайте с Deko Professional Фасаден грунд ПС-112 в 1-2 слоя. Не полагайте грунда върху топлоизолационна система от синтетични материали!

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното 15-24mm.
Разреждане	При нанасяне с четка и валяк: • Първи слой-5-7% с вода; • Втори слой-неразредена или разредена max 5% с вода.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Лек Фасаген, разредена при необходимост до 5-7% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи			
Нови повърхности			Боядисвани повърхности
Етап	Продукт	Слое	Продукт
Грундиране	Лек Нано грунд	I	Не се грундира
Междинен слой	Лек Фасаген	I	Не се нанася
Финишен слой	Лек Фасаген	I	Лек Фасаген

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
1L; 2.5L; 4L; 8.5L и 15L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“