


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>190 - 21C</b> « 20 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură vopsită (culoarea galbenă), din 100% bumbac, legătură diagonală, densitatea superficială 265 g/m<sup>2</sup>, lățimea 150 cm, art.6C19/26/150, utilizată la fabricarea articolelor de pat.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>„transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.7	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub>	-5,0 ±2,0	1,3 0,5
3	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 21790-2005 pct. 4.2.11	SM SR EN 12127:2013	252	267
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124  
email: labtestairin@mail.ru  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **190 - 21C**  
« 20 » aprilie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1/2



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Țesătură vopsită (culoarea galbenă), din 100% bumbac, legătură diagonală, densitatea superficială 265 g/m<sup>2</sup>, lățimea 150 cm, art.6C19/26/150, utilizată la fabricarea articolelor de pat.*

**Solicitant** „*POPOZOGLO R.A*” Îl., UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

**Producător** „*ТИПОТЕКС*”, or. Tiraspol, Republica Moldova

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 buc.

**Data primirii mostrelor** 14.04.2021

**Data începerii încercării** 15.04.2021

**Data sfârșitului încercării** 19.04.2021

**Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8737-20/2 din 14.04.2021 și programului Nr. M-8737-20/2 din 14.04.2021**

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificare

**DN la produse** SM 236 : 2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”, GOST 29298 – 2005  
„Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.