



ООО «НПП Агринол»
Строительная, За,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 17393 от 22.09.2021

Смазка Агринол Солидол Ж - 2



ТУ У 30802090.001-2000 с изм. № 1-7

Гарантийный срок годности - 3 года со дня изготовления

Грузополучатель:

ARIDAN CENTER SRL

кол-во: 25 по 0,017 т

Наименование показателя	Норма, для марок		Фактически Агринол Солидол Ж-2 для партий №				Методы испытания
	АГРИНОЛ Солидол Ж-1	АГРИНОЛ Солидол Ж-2	156 08.2021				
			Соотв.				
1. Внешний вид	Однородная мазь или от светло-жёлтого до тёмно- коричневого, или зелёного цвета		Соотв.				ГСТУ 38.001
2. Температура каплепадения в °С, не ниже	90	93	100				ГОСТ 6793
3. Пенетрация при 25°С с перемешиванием (60 двойных тактов), м·10 ⁻⁴	295-350	230-300	280				ГОСТ 5346 метод В
4. Предел прочности при 50°С Па, не менее	120	150	170				ГОСТ 7143 метод Б
5. Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с ⁻¹ Па·с, не более	260	330	238				ГОСТ 7163
6. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	12	11	6,89				ГОСТ 7142
7. Стойкость к окислению, мг КОН/г, не более	7	7	1,3				ГОСТ 5734
8. Массовая доля, не более							
8.1. воды, %	2,5	2,5	2,36				ГОСТ 2477 с доп. п.5.3.9 данных ТУ
8.2. механических примесей не растворимых в HCl, %	Отсутствие		Отсутств.				ГОСТ 6479
8.3. свободной щелочи в перерасчете на NaOH в %	0,2	0,2	0,06				ГОСТ 6707
8.4. свободных органических кислот, мг КОН/г смазки	0,8	1,0	Отсутств.				ГОСТ 6707
9. Механическая стабильность, %							
- индекс разрушения, %, не более	65	65	42				ГОСТ 19295
- индекс восстановления, через 1 день, %, в пределах	±50	±50	46				
10. Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает		Выдерж.				ГОСТ 9.080 с доп. п.5.3.13 данных ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 30802090.001-2000 с изм. № 1-7

Начальник ОТК

В.Ф. Бондарь

